

## 秋田県アスファルト事前照査制度における合否判定基準

技術専門部会専門委員会は、下記について審査し、合否を判定します。

申請混合物の自主試験成績が、「舗装設計施工指針」、「舗装再生便覧」、並びに「秋田県土木工事共通仕様書」の規程を満足していること。

各プラントにおいて「作業標準書」が整備されていること(ただし、初回申請時は免除できる)。

公的試験機関で実施する確認試験の合格判定値は次の表による。

対 象		合否判定値				備考		
新規混合物 再生混合物	確認試験 結果	アスファルト 抽出試験	粒度	安定処理混合物	2.36mm : ± 8.5%以内	75μm : ± 3.5%以内	3個の平均値	
				加熱混合物	2.36mm : ± 7.0%以内	75μm : ± 3.0%以内	"	
		アスファルト量	安定処理混合物	- 0.7%以上			"	
			加熱混合物	± 0.5%以内			"	
		マーシャル安定試験	「舗装設計施工指針」、「舗装再生便覧」、並びに「秋田県土木工事共通仕様書」で規程する、マーシャル安定試験に対する基準値を満足すること。					
		ホイールトラック試験	動的安定度 (DS)	1,500回/mm以上			3個の平均値	