

微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の

強度測定測定データ記入要領

## 目 次

1. 調査票のシート構成 .....	1
2. 「 共通記入」シート .....	2
3. 「 測定データ（微破壊）」シート .....	3
3.1 測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号（微破壊試験） .....	3
3.2 測定対象、測定対象部位、試験法（微破壊試験） .....	4
3.3 コンクリート配合、設計基準強度（微破壊試験） .....	5
3.4 コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（微破壊試験） .....	6
3.5 微破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（微破壊試験） .....	7
3.6 試験結果判定（微破壊試験） .....	8
4. 「 測定データ（非破壊）」シート .....	9
4.1 測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号（非破壊試験） .....	9
4.2 測定対象、測定対象部位、試験法（非破壊試験） .....	10
4.3 コンクリート配合、設計基準強度（非破壊試験） .....	11
4.4 コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（非破壊試験） .....	12
4.5 測定測線数、非破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（非破壊試験） .....	13
4.6 試験結果判定（非破壊試験） .....	14
5. 「 測定データ（非破壊試験結果判定による小径コア）」シート .....	15
6. 記入例 .....	16
6.1 「 共通記入」シート .....	16
6.2 「 測定データ（微破壊）」シート .....	17
6.3 「 測定データ（非破壊）」シート .....	18
6.4 「 測定データ（非破壊試験結果判定による小径コア）」シート .....	19

## 1. 調査票のシート構成

本調査票は、以下のシートで構成されています。

当該工事の工種に従い、該当するシートへ入力してください。

当該工事に複数の工種が含まれる場合は、該当するシートの全てを入力してください。

シート名	工種		
	橋梁下部工 ( フーチング部 )	橋梁下部工 ( 柱・壁部 )	橋梁上部工
共通記入			
測定データ ( 微破壊 )			
測定データ ( 非破壊 )			
測定データ ( 非破壊結果判定によ る小径コア )		適 宜	適 宜

非破壊試験結果の判定により、小径コア試験を実施した場合に入力してください。

橋梁下部工のフーチング部で実施する小径コア試験については、「 测定データ ( 微破壊 ) 」シートへ入力してください。

## 2. 「共通記入」シート

当該工事の地方整備局等名、事務所名および工事名を入力してください。

地方整備局等名：プルダウンメニューから選択して下さい

事務所名、工事名：直接入力して下さい

記入シート：「共通記入シート」

共通記入シート	
凡例)	選択: <input type="button" value="□"/> 記入: <input type="text"/>
本票は、 <b>1工事毎に記入すること。</b>	
地方整備局等名	関東地方整備局
事務所名	河川国道事務所
工事名	国道 号 橋工事

### 3. 「測定データ(微破壊)」シート

#### 3.1 測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号(微破壊試験)

測定箇所を明示した測定位置配置図(側面図・断面図の略図、施工図などの活用も可)を貼り付け、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号を略図に明記してください。

略図内の構造物名称およびコンクリート打設箇所番号は、下表の測定データ入力との整合を図ってください。

#### 記入シート:「測定データ(微破壊)」

微破壊試験(外部供試体、小径コア)																																																																																																																																																									
発注担当事務所名 関東地方整備局 ○○河川国道事務所 工事名 国道●●号 □□橋工事																																																																																																																																																									
<b>◎微破壊試験結果及び円柱供試体(φ60mm)による圧縮強度試験結果</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象構造物</th> <th rowspan="2">コンクリート打設箇所番号</th> <th rowspan="2">測定対象</th> <th rowspan="2">測定対象部位</th> <th rowspan="2">試験法</th> <th colspan="2">コンクリート配合</th> <th rowspan="2">設計基準強度(N/mm²)</th> <th rowspan="2">コンクリート打設数量(m³)</th> <th colspan="3">コンクリート打設日</th> <th colspan="3">試験実施日</th> <th rowspan="2">測定期材齢(日)</th> </tr> <tr> <th>呼び強度(N/mm²)</th> <th>セメント種類</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A1橋台</td> <td>① 橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td></td> <td>24 高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>120</td> <td>2012</td> <td>3</td> <td>16</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>② 橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td></td> <td>24 高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>29</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">P1橋脚</td> <td>① 橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td></td> <td>24 高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>140</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>2012</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>② 橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td></td> <td>24 高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>160</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>21</td> <td>2012</td> <td>2</td> <td>18</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>③ 橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td></td> <td>24 高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2012</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A2橋台</td> <td>① 橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td></td> <td>24 高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>② 橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td></td> <td>24 高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>120</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>29</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>26</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>A1橋台 (再試験)</td> <td>②</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>小径コア</td> <td>24 高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>29</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>														対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度(N/mm²)	コンクリート打設数量(m³)	コンクリート打設日			試験実施日			測定期材齢(日)	呼び強度(N/mm²)	セメント種類	年	月	日	年	月	日	A1橋台	① 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	16	2012	4	13	28	② 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28	P1橋脚	① 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	140	2012	1	12	2012	2	9	28	② 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	160	2012	1	21	2012	2	18	28	③ 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	2	5	2012	3	4	28	A2橋台	① 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	7	2012	6	4	28	② 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	120	2012	5	29	2012	6	26	28	A1橋台 (再試験)	②	橋梁下部工	フーチング部	小径コア	24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28
対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度(N/mm²)	コンクリート打設数量(m³)	コンクリート打設日			試験実施日							測定期材齢(日)																																																																																																																																						
					呼び強度(N/mm²)	セメント種類			年	月	日	年	月	日																																																																																																																																											
A1橋台	① 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	16	2012	4	13	28																																																																																																																																											
	② 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28																																																																																																																																											
P1橋脚	① 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	140	2012	1	12	2012	2	9	28																																																																																																																																											
	② 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	160	2012	1	21	2012	2	18	28																																																																																																																																											
	③ 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	2	5	2012	3	4	28																																																																																																																																											
A2橋台	① 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	7	2012	6	4	28																																																																																																																																											
	② 橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体		24 高炉セメントB種	24.0	120	2012	5	29	2012	6	26	28																																																																																																																																											
A1橋台 (再試験)	②	橋梁下部工	フーチング部	小径コア	24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28																																																																																																																																											

### 3.2 測定対象、測定対象部位、試験法（微破壊試験）

各打設ロットにおける測定対象、測定対象部位および試験法を、入力（プルダウンメニューから選択）してください。

#### 記入シート：「測定データ（微破壊）」

微破壊試験(外部供試体、小径コア)															
発注担当事務所名 工事名		関東地方整備局 ○○河川国道事務所 国道●●号 □□橋工事													
◎微破壊試験結果及び円柱供試体(φ100)による圧縮強度試験結果															
対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度 (N/mm <sup>2</sup> )	コンクリート打設数量 (m <sup>3</sup> )	コンクリート打設日			試験実施日			測定期の材齢 (日)
					呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	セメント種類			年	月	日	年	月	日	
A1橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	16	2012	4	13	28
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28
P1橋脚	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	1	12	2012	2	9	28
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	160	2012	1	21	2012	2	18	28
	③	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	2	5	2012	3	4	28
A2橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	7	2012	6	4	28
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	5	29	2012	6	26	28
A1橋台 (再試験)	②	橋梁下部工	フーチング部	小径コア	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28

### 3.3 コンクリート配合、設計基準強度（微破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート配合（呼び強度・セメント種類）および設計基準強度について入力してください。

呼び強度 ( $N/mm^2$ )：直接入力して下さい

セメント種類：プルダウンメニューから選択して下さい

設計基準強度 ( $N/mm^2$ )：直接入力して下さい

#### 記入シート：「測定データ（微破壊）」

微破壊試験(外部供試体、小径コア)																																																																																																																																																													
発注担当事務所名 工事名		関東地方整備局 ○○河川国道事務所 国道●●号 □□橋工事																																																																																																																																																											
<p>◎微破壊試験結果及び内柱供試体(Φ100)による圧縮強度試験結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象構造物</th> <th rowspan="2">コンクリート打設箇所番号</th> <th rowspan="2">測定対象</th> <th rowspan="2">測定対象部位</th> <th rowspan="2">試験法</th> <th colspan="2">コンクリート配合</th> <th rowspan="2">設計基準強度 (<math>N/mm^2</math>)</th> <th rowspan="2">コンクリート打設数量 (<math>m^3</math>)</th> <th colspan="3">コンクリート打設日</th> <th colspan="3">試験実施日</th> <th rowspan="2">測定時の材齢 (日)</th> </tr> <tr> <th>呼び強度 (<math>N/mm^2</math>)</th> <th>セメント種類</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A1橋台</td> <td>①</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>120</td> <td>2012</td> <td>3</td> <td>16</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>29</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">P1橋脚</td> <td>①</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>140</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>2012</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>160</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>21</td> <td>2012</td> <td>2</td> <td>18</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2012</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A2橋台</td> <td>①</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>120</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>29</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>26</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>A1橋台 (再試験)</td> <td>②</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>小径コア</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>29</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>										対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度 ( $N/mm^2$ )	コンクリート打設数量 ( $m^3$ )	コンクリート打設日			試験実施日			測定時の材齢 (日)	呼び強度 ( $N/mm^2$ )	セメント種類	年	月	日	年	月	日	A1橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	16	2012	4	13	28	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28	P1橋脚	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	1	12	2012	2	9	28	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	160	2012	1	21	2012	2	18	28	③	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	2	5	2012	3	4	28	A2橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	7	2012	6	4	28	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	5	29	2012	6	26	28	A1橋台 (再試験)	②	橋梁下部工	フーチング部	小径コア	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28
対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度 ( $N/mm^2$ )	コンクリート打設数量 ( $m^3$ )	コンクリート打設日						試験実施日				測定時の材齢 (日)																																																																																																																																										
					呼び強度 ( $N/mm^2$ )	セメント種類			年	月	日	年	月	日																																																																																																																																															
A1橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	16	2012	4	13	28																																																																																																																																														
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28																																																																																																																																														
P1橋脚	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	1	12	2012	2	9	28																																																																																																																																														
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	160	2012	1	21	2012	2	18	28																																																																																																																																														
	③	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	2	5	2012	3	4	28																																																																																																																																														
A2橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	7	2012	6	4	28																																																																																																																																														
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	5	29	2012	6	26	28																																																																																																																																														
A1橋台 (再試験)	②	橋梁下部工	フーチング部	小径コア	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28																																																																																																																																														



### 3.4 コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（微破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート打設数量 ( $m^3$ ) を入力してください。

コンクリート打設日および試験実施日を入力( プルダウンメニューから選択 )してください。

測定時の材齢 ( 日 ) が自動算出されます。

#### 記入シート : 「 測定データ ( 微破壊 ) 」

微破壊試験(外部供試体、小径コア)																																																																																																																																																															
発注担当事務所名 関東地方整備局 ○○河川国道事務所 工事名 国道●●号 □□橋工事																																																																																																																																																															
 <p>図 測定位置配置図(例)</p> <p>側面図</p> <p>1-1 断面 A1橋台 A2橋台 2-2 断面 P1橋脚</p> <p>フーチング部</p> <p>凡例:        ■: ポス供試体(1個)設置位置        線: コンクリート打継目        丸数字: コンクリート打設箇所番号</p>																																																																																																																																																															
 <p>フーチング断面図</p> <p>1-1断面 (A1橋台、A2橋台)        2-2断面 (P1橋脚)</p>																																																																																																																																																															
<b>◎微破壊試験結果及び内柱供試体(Φ100)による圧縮強度試験結果</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象構造物</th> <th rowspan="2">コンクリート打設箇所番号</th> <th rowspan="2">測定対象</th> <th rowspan="2">測定対象部位</th> <th rowspan="2">試験法</th> <th colspan="2">コンクリート配合</th> <th rowspan="2">設計基準強度(N/mm<sup>2</sup>)</th> <th rowspan="2">コンクリート打設数量(m<sup>3</sup>)</th> <th colspan="3">コンクリート打設日</th> <th colspan="3">試験実施日</th> <th rowspan="2">測定時の材齢(日)</th> </tr> <tr> <th>呼び強度(N/mm<sup>2</sup>)</th> <th>セメント種類</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A1橋台</td> <td>①</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>120</td> <td>2012</td> <td>3</td> <td>16</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>13</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>29</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">P1橋脚</td> <td>①</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>140</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>2012</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>160</td> <td>2012</td> <td>1</td> <td>21</td> <td>2012</td> <td>2</td> <td>18</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>2012</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A2橋台</td> <td>①</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>ボス供試体</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>120</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>29</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>26</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>A1橋台 (再試験)</td> <td>②</td> <td>橋梁下部工</td> <td>フーチング部</td> <td>小径コア</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>29</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>												対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度(N/mm <sup>2</sup> )	コンクリート打設数量(m <sup>3</sup> )	コンクリート打設日			試験実施日			測定時の材齢(日)	呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	セメント種類	年	月	日	年	月	日	A1橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	16	2012	4	13	28	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28	P1橋脚	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	1	12	2012	2	9	28	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	160	2012	1	21	2012	2	18	28	③	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	2	5	2012	3	4	28	A2橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	7	2012	6	4	28	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	5	29	2012	6	26	28	A1橋台 (再試験)	②	橋梁下部工	フーチング部	小径コア	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28
対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度(N/mm <sup>2</sup> )	コンクリート打設数量(m <sup>3</sup> )	コンクリート打設日								試験実施日				測定時の材齢(日)																																																																																																																																										
					呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	セメント種類			年	月	日	年	月	日																																																																																																																																																	
A1橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	16	2012	4	13	28																																																																																																																																																
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28																																																																																																																																																
P1橋脚	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	1	12	2012	2	9	28																																																																																																																																																
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	160	2012	1	21	2012	2	18	28																																																																																																																																																
	③	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	2	5	2012	3	4	28																																																																																																																																																
A2橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	7	2012	6	4	28																																																																																																																																																
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	5	29	2012	6	26	28																																																																																																																																																
A1橋台 (再試験)	②	橋梁下部工	フーチング部	小径コア	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28																																																																																																																																																

### 3.5 微破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（微破壊試験）

各打設ロットにおける微破壊試験による圧縮強度推定の結果と、生コンクリート荷卸し地点において作成される円柱供試体（Φ100）の圧縮強度試験の結果を入力してください。

#### 微破壊試験による圧縮強度 (N/mm<sup>2</sup>)

：外部供試体による試験の場合は、1供試体ごとの強度値を各マスに直接入力して下さい

：小径コアによる試験の場合は、コア1本ごとの強度値を各マスに直接入力して下さい

注：強度値は、試料の試験結果に測定方法に固有の補正等を加え、構造体のコンクリート強度に換算した値とする

#### 円柱供試体の圧縮強度 (N/mm<sup>2</sup>)

：3本の供試体による平均値を各マスに直接入力して下さい

#### 記入シート：「測定データ（微破壊）」

フーチング断面図																							
1-1断面 (A1橋台、A2橋台)			2-2断面 (P1橋脚)																				
位置 所番号																							
コンクリート 打設数量 (m <sup>3</sup> )		コンクリート打設日			試験実施日			測定期 の材齢 (日)	微破壊試験による測定強度 (N/mm <sup>2</sup> ) (強度値は供試体ごとに記載すること)					試験判定結果					【参考】円柱供試体(Φ100)の圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> ) (1マスに記載する強度値は、3本の平均値とする)				
		年	月	日	年	月	日		①	②	③	④	⑤	試験 強度 平均値	平均値 判定	個別 判定	判定 結果	①	②	③	④	⑤	円柱 強度 平均値
120	2012	3	16		2012	4	13	28	25.5				25.5	○	○	合格	30.0					30.0	
130	2012	4	1		2012	4	29	28	23.4				23.4	×	○	不合格	25.6					25.6	
140	2012	1	12		2012	2	9	28	24.5				24.5	○	○	合格	27.5					27.5	
160	2012	1	21		2012	2	18	28	26.1				26.1	○	○	合格	25.1	26.5				25.8	
130	2012	2	5		2012	3	4	28	24.9				24.9	○	○	合格	26.8					26.8	
130	2012	3	20		2012	4	17	28	25.2				25.2	○	○	合格	28.2					28.2	
120	2012	3	31		2012	4	28	28	28.4				28.4	○	○	合格	29.7					29.7	
130	2012	4	1		2012	4	29	28	24.6	25.1			24.9	○	○	合格	25.6					25.6	

### 3.6 試験結果判定（微破壊試験）

各打設ロットにおいて、測定データ表の入力が終了すると、判定に必要な情報が『試験判定結果』の欄に自動出力され、試験結果の判定が表示されます。

試験結果の判定に間違いないか確認してください。

記入シート：「測定データ（微破壊）」

測定データ（微破壊）														試験判定結果						
コンクリート 打設数量 (m <sup>3</sup> )	コンクリート打設日			試験実施日			測定期 の材齢 (日)	微破壊試験による測定強度(N/mm <sup>2</sup> ) (強度値は供試体ごとに記載すること)					平均値 判定	個別 判定	判定 結果	【参考】円柱供試体(Φ100)の圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> ) (1マスに記載する強度値は、3本の平均値とする)				
	年	月	日	年	月	日		①	②	③	④	⑤				試験 強度 平均値	①	②	③	④
120	2012	3	16	2012	4	13	28	25.5				25.5	○	○	合格	30.0		30.0		
130	2012	4	1	2012	4	29	28	23.4				23.4	✗	○	不合格	25.6		25.6		
140	2012	1	12	2012	2	9	28	24.5				24.5	○	○	合格	27.5		27.5		
160	2012	1	21	2012	2	18	28	26.1				26.1	○	○	合格	25.1	26.5	25.8		
130	2012	2	5	2012	3	4	28	24.9				24.9	○	○	合格	26.8		26.8		
130	2012	3	20	2012	4	17	28	25.2				25.2	○	○	合格	28.2		28.2		
120	2012	3	31	2012	4	28	28	28.4				28.4	○	○	合格	29.7		29.7		
130	2012	4	1	2012	4	29	28	24.6	25.1			24.9	○	○	合格	25.6		25.6		

試験結果判定が  
表示されます


## 4. 「測定データ(非破壊)」シート

### 4.1 測定箇所略図、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号(非破壊試験)

測定箇所を明示した測定位置配置図(側面図・断面図の略図、施工図などの活用も可)を貼り付け、構造物名称およびコンクリート打設箇所番号を略図に明記してください。

略図内の構造物名称およびコンクリート打設箇所番号は、下表の測定データ入力との整合を図ってください。

#### 記入シート:「測定データ(非破壊)」

非破壊試験(超音波、衝撃弾性波)																	
発注担当事務所名 関東地方整備局 ○○河川国道事務所 工事名 国道●●号 □□橋工事																	
 <p>図 測定位置配置図(例) 側面図</p> <p>断面図</p> <p>凡例:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▲△:測線(白抜きは裏面)</li> <li>破線:コンクリート打継目</li> <li>実線:打継ぎ目</li> <li>丸数字:コンクリート打設箇所番号</li> </ul>																	
(①)非破壊試験結果及び円柱供試体(ひょうじゆ)強度試験結果																	
対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定回数	測定対象部位	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度(N/mm²)	コンクリート打設数量(m³)	コンクリート打設日			試験実施日			測定時の材齢(日)	測定測線数(箇所)
						呼び強度(N/mm²)	セメント種類			年	月	日	年	月	日		
A1橋台	①	1回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	8	2012	6	20	43	3
	②	1回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	31	2012	6	20	20	1
P1橋脚	①	1回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	31	2012	6	20	81	3
	①	1回	橋梁下部工	張出し部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	4	14	2012	6	20	67	1
	②	1回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	4	27	2012	6	20	54	3
	②	1回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	5	8	2012	6	20	43	3
A2橋台	①	1回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	4	14	2012	6	20	67	3
	②	1回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	5	8	2012	6	20	43	1
A1～P1	①	1回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通カルトランドセメント	30.0	250	2012	7	31	2012	10	7	68	3
	②	1回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通カルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48	3
P1～A2	①	1回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通カルトランドセメント	30.0	250	2012	9	19	2012	10	7	48	3
	②	1回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通カルトランドセメント	30.0	250	2012	9	19	2012	10	7	18	1

## 4.2 測定対象、測定対象部位、試験法（非破壊試験）

各打設ロットにおける測定対象、測定対象部位および試験法を、入力（プルダウンメニューから選択）してください。

測定時の分類について、『微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領』のP.5「図2 非破壊試験の流れ」での再試験の場合は、「再試験」を選択してください。

### 記入シート：「測定データ（非破壊）」

非破壊試験(超音波、衝撃弹性波)																	
発注担当事務所名 関東地方整備局 ○○河川国道事務所 工事名 国道●●号 □□橋工事																	
④ 非破壊試験結果及び円柱供試体(Φ100)による圧縮強度試験結果																	
対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定時の分類 (初回または再試験)	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度 (N/mm²)	コンクリート打設数量 (m³)	コンクリート打設日			試験実施日			測定時の材齢 (日)	測定線数 (箇所)
						呼び強度 (N/mm²)	セメント種類			年	月	日	年	月	日		
A1橋台	① 初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	8	2012	6	20	43	3		
	② 初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	31	2012	6	20	20	1		
P1橋脚	① 初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	31	2012	6	20	81	3		
	② 初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	120	2012	4	14	2012	6	20	67	1		
	① 初回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30 高炉セメントB種	30.0	60	2012	4	27	2012	6	20	54	3		
	② 初回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30 高炉セメントB種	30.0	80	2012	5	8	2012	6	20	43	3		
	② 再試験	橋梁下部工	張出し部	超音波	30 高炉セメントB種	30.0	80	2012	5	8	2012	6	20	43	3		
A2橋台	① 初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	140	2012	4	14	2012	6	20	67	3		
	② 初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	140	2012	5	8	2012	6	20	43	3		
A1～P1	① 初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30 普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	7	31	2012	10	7	68	3		
	② 初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30 普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48	3		
P1～A2	① 初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30 普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48	3		
	② 初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30 普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	9	19	2012	10	7	18	1		

### 4.3 コンクリート配合、設計基準強度（非破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート配合（呼び強度・セメント種類）および設計基準強度について入力してください。

呼び強度 ( $N/mm^2$ )：直接入力して下さい

セメント種類：プルダウンメニューから選択して下さい

設計基準強度 ( $N/mm^2$ )：直接入力して下さい

#### 記入シート：「測定データ（非破壊）」

非破壊試験（超音波、衝撃弾性波）															
発注担当事務所名 工事名		関東地方整備局 ○○河川国道事務所 国道●●号 □□橋工事													
<b>◎非破壊試験結果及び円柱供試体(φ100)による圧縮強度試験結果</b>															
対象構造物 打設箇所番号	コンクリート 打設箇所番号	測定時 の分類 (初回または再試験)	測定対象	測定対象 部位	試験法	コンクリート配合		設計基準 強度 ( $N/mm^2$ )	コンクリート打設日		試験実施日		測定時 の分類 (日)	測定 測線数 (箇所)	
						呼び強度 ( $N/mm^2$ )	セメント 種類		年	月	日	年			月
A1橋台	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	8	2012	6	20	43
	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	31	2012	6	20	20
P1橋脚	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	31	2012	6	20	81
	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	120	2012	4	14	2012	6	20	67
	①	初回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30 高炉セメントB種	30.0	80	2012	4	27	2012	6	20	54
	②	初回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30 高炉セメントB種	30.0	80	2012	5	8	2012	6	20	43
A2橋台	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	140	2012	4	14	2012	6	20	67
	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24 高炉セメントB種	24.0	140	2012	5	8	2012	6	20	43
A1～P1	①	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30 普通ポルトランドセメント	30.0	250	2012	7	31	2012	10	7	68
	②	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30 普通ポルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48
P1～A2	①	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30 普通ポルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48
	②	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30 普通ポルトランドセメント	30.0	250	2012	9	19	2012	10	7	18

#### 4.4 コンクリート打設体積、コンクリート打設日および試験実施日（非破壊試験）

各打設ロットにおけるコンクリート打設数量(  $m^3$  )を入力してください。

コンクリート打設日および試験実施日を入力( プルダウンメニューから選択)してください。

測定時の材齢(日)が自動算出されます。

#### 記入シート：「測定データ（非破壊）」

非破壊試験(超音波、衝撃弾性波)																																																																																																																																																																																																																																																								
発注担当事務所名 工事名		関東地方整備局 ○○河川国道事務所 国道●●号 口口橋工事																																																																																																																																																																																																																																																						
<p>◎ 非破壊試験結果及び円柱供試体(Φ100)による圧縮強度試験結果</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象構造物</th> <th rowspan="2">コンクリート打設箇所番号</th> <th rowspan="2">測定時の分類 (初回または再試験)</th> <th rowspan="2">測定対象</th> <th rowspan="2">測定対象部位</th> <th rowspan="2">試験法</th> <th colspan="2">コンクリート配合</th> <th rowspan="2">設計基準強度 (N/mm<sup>2</sup>)</th> <th rowspan="2">コンクリート打設数量 (m<sup>3</sup>)</th> <th colspan="3">コンクリート打設日</th> <th colspan="3">試験実施日</th> <th rowspan="2">測定時 の材齢 (日)</th> <th rowspan="2">測定 測線数 (箇所)</th> </tr> <tr> <th>呼び強度 (N/mm<sup>2</sup>)</th> <th>セメント種類</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A1橋台</td> <td>①</td> <td>初回</td> <td>橋梁下部工</td> <td>壁・柱部</td> <td>超音波</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>43</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>初回</td> <td>橋梁下部工</td> <td>壁・柱部</td> <td>超音波</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>130</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>31</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">P1橋脚</td> <td>①</td> <td>初回</td> <td>橋梁下部工</td> <td>壁・柱部</td> <td>超音波</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>120</td> <td>2012</td> <td>3</td> <td>31</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>81</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>初回</td> <td>橋梁下部工</td> <td>壁・柱部</td> <td>超音波</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>120</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>14</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>67</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>①</td> <td>初回</td> <td>橋梁下部工</td> <td>張出し部</td> <td>超音波</td> <td>30</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>30.0</td> <td>80</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>27</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>54</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>再試験</td> <td>橋梁下部工</td> <td>張出し部</td> <td>超音波</td> <td>30</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>30.0</td> <td>80</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>43</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A2橋台</td> <td>①</td> <td>初回</td> <td>橋梁下部工</td> <td>壁・柱部</td> <td>超音波</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>140</td> <td>2012</td> <td>4</td> <td>14</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>67</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>初回</td> <td>橋梁下部工</td> <td>壁・柱部</td> <td>超音波</td> <td>24</td> <td>高炉セメントB種</td> <td>24.0</td> <td>140</td> <td>2012</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>2012</td> <td>6</td> <td>20</td> <td>43</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A1～P1</td> <td>①</td> <td>初回</td> <td>橋梁上部工</td> <td>桁部</td> <td>超音波</td> <td>30</td> <td>普通ホルトランドセメント</td> <td>30.0</td> <td>250</td> <td>2012</td> <td>7</td> <td>31</td> <td>2012</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>68</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>初回</td> <td>橋梁上部工</td> <td>桁部</td> <td>超音波</td> <td>30</td> <td>普通ホルトランドセメント</td> <td>30.0</td> <td>250</td> <td>2012</td> <td>8</td> <td>20</td> <td>2012</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>48</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">P1～A2</td> <td>①</td> <td>初回</td> <td>橋梁上部工</td> <td>桁部</td> <td>超音波</td> <td>30</td> <td>普通ホルトランドセメント</td> <td>30.0</td> <td>250</td> <td>2012</td> <td>8</td> <td>20</td> <td>2012</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>48</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>初回</td> <td>橋梁上部工</td> <td>桁部</td> <td>超音波</td> <td>30</td> <td>普通ホルトランドセメント</td> <td>30.0</td> <td>250</td> <td>2012</td> <td>9</td> <td>19</td> <td>2012</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>18</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>														対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定時の分類 (初回または再試験)	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度 (N/mm <sup>2</sup> )	コンクリート打設数量 (m <sup>3</sup> )	コンクリート打設日			試験実施日			測定時 の材齢 (日)	測定 測線数 (箇所)	呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	セメント種類	年	月	日	年	月	日	A1橋台	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	8	2012	6	20	43	3	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	31	2012	6	20	20	1	P1橋脚	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	31	2012	6	20	81	3	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	4	14	2012	6	20	67	1	①	初回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	4	27	2012	6	20	54	3	②	再試験	橋梁下部工	張出し部	超音波	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	5	8	2012	6	20	43	3	A2橋台	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	4	14	2012	6	20	67	3	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	5	8	2012	6	20	43	1	A1～P1	①	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	7	31	2012	10	7	68	3	②	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48	3	P1～A2	①	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48	3	②	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	9	19	2012	10	7	18	1
対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定時の分類 (初回または再試験)	測定対象	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度 (N/mm <sup>2</sup> )	コンクリート打設数量 (m <sup>3</sup> )	コンクリート打設日			試験実施日							測定時 の材齢 (日)	測定 測線数 (箇所)																																																																																																																																																																																																																																			
						呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	セメント種類			年	月	日	年	月	日																																																																																																																																																																																																																																									
A1橋台	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	8	2012	6	20	43	3																																																																																																																																																																																																																																							
	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	31	2012	6	20	20	1																																																																																																																																																																																																																																							
P1橋脚	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	31	2012	6	20	81	3																																																																																																																																																																																																																																							
	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	4	14	2012	6	20	67	1																																																																																																																																																																																																																																							
	①	初回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	4	27	2012	6	20	54	3																																																																																																																																																																																																																																							
	②	再試験	橋梁下部工	張出し部	超音波	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	5	8	2012	6	20	43	3																																																																																																																																																																																																																																							
A2橋台	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	4	14	2012	6	20	67	3																																																																																																																																																																																																																																							
	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	5	8	2012	6	20	43	1																																																																																																																																																																																																																																							
A1～P1	①	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	7	31	2012	10	7	68	3																																																																																																																																																																																																																																							
	②	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48	3																																																																																																																																																																																																																																							
P1～A2	①	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48	3																																																																																																																																																																																																																																							
	②	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ホルトランドセメント	30.0	250	2012	9	19	2012	10	7	18	1																																																																																																																																																																																																																																							

#### 4.5 測定測線数、非破壊試験による圧縮強度、円柱供試体の圧縮強度（非破壊試験）

各打設ロットにおける測定測線数および非破壊試験による圧縮強度推定の結果と、生コンクリート荷卸し地点において作成される円柱供試体（100）の圧縮強度試験の結果を入力してください。

##### 測定測線数

：1打設ロットにおける測定測線数をプルダウンメニューから選択して下さい

##### 非破壊試験による圧縮強度（N/mm<sup>2</sup>）

：1測線ごとの推定結果（28日換算強度）を各マスに直接入力して下さい

##### 円柱供試体の圧縮強度（N/mm<sup>2</sup>）

：3本の供試体による平均値を各マスに直接入力して下さい

#### 記入シート：「測定データ（非破壊）」

測定データ（非破壊）																						
凡例 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> : 選択 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> : 記入 <span style="background-color: lightblue; border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> : 自動計算																						
断面図																						
壁・柱部 1-1断面 P1橋脚・A2橋台			張出し部 2-2断面 (P2橋脚)			桁部 3-3断面 (上部工桁部断面図)																
コンクリート打設日			試験実施日			測定時 の材齡 (日)		測定 測線数 (箇所)			非破壊試験による測定強度(N/mm <sup>2</sup> ) (強度値は測線ごとに記載すること)					試験判定結果			【参考】円柱供試体(Φ100)の圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> ) (1マスに記載する強度値は、3本の平均値とする)			
年	月	日	年	月	日			①	②	③	④	⑤	試験 強度 平均値	平均値 判定	個別 判定	判定 結果	①	②	③	④	⑤	円柱 強度 平均値
2012	5	8	2012	6	20	43	3	24.5	24.6	28.9			26.0	○	○	合格	26.5					26.5
2012	5	31	2012	6	20	20	1	26.5					26.5	○	○	合格	26.0					26.0
2012	3	31	2012	6	20	81	3	24.8	24.6	23.9			24.4	○	○	合格	27.8					27.8
2012	4	14	2012	6	20	67	1	25.1					25.1	○	○	合格	26.8					26.8
2012	4	27	2012	6	20	54	3	32.1	29.5	31.9			31.2	○	○	合格	33.1					33.1
2012	5	8	2012	6	20	43	3	24.7	25.1	26.5			25.4	×	×	再計測	32.4					32.4
2012	5	8	2012	6	20	43	3	28.9	29.4	29.1			29.1	×	○	不合格	32.4					32.4
2012	4	14	2012	6	20	67	3	24.6	28.3	26.5			26.5	○	○	合格	27.6					27.6
2012	5	8	2012	6	20	43	1	28.1					28.1	○	○	合格	26.9					26.9
2012	7	31	2012	10	7	68	3	30.2	33.5	32.1			31.9	○	○	合格	31.8	33.4				32.6
2012	8	20	2012	10	7	48	3	29.5	31.1	32.5			31.0	○	○	合格	34.4	33.1				33.8
2012	8	20	2012	10	7	48	3	33.8	34.1	32.4			33.4	○	○	合格	34.1	34.9				34.5
2012	9	19	2012	10	7	18	1	32.5					32.5	○	○	合格	33.8	35.1				34.5

## 4.6 試験結果判定（非破壊試験）

各打設ロットにおいて、測定データ表の入力が終了すると、判定に必要な情報が『試験判定結果』の欄に自動出力され、試験結果の判定が表示されます。

試験結果の判定に間違いないか確認してください。

記入シート：「測定データ（非破壊）」

断面図												試験判定結果					【参考】円柱供試体(Φ100)の圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> ) (1マスに記載する強度値は、3本の平均値とする)													
壁・柱部 1-1断面 △・P1橋脚・A2橋台)			張出し部 2-2断面 (P2橋脚)			折部 3-3断面 (上部工析部断面図)			測定時 の材齡 (日)	測定 測線数 (箇所)	非破壊試験による測定強度(N/mm <sup>2</sup> ) (強度値は測線ごとに記載すること)					試験 強度 平均値	平均値 判定	個別 判定	判定 結果	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤	円柱 強度 平均値
年	月	日	年	月	日	年	月	日			强度値	强度値	强度値	强度値	强度値															
2012	5	8	2012	6	20	43	3	24.5	24.6	28.9		26.0	○	○	合格	26.5					26.5									
2012	5	31	2012	6	20	20	1	26.5				26.5	○	○	合格	26.0					26.0									
2012	3	31	2012	6	20	81	3	24.8	24.6	23.9		24.4	○	○	合格	27.8					27.8									
2012	4	14	2012	6	20	67	1	25.1				25.1	○	○	合格	26.8					26.8									
2012	4	27	2012	6	20	54	3	32.1	29.5	31.9		31.2	○	○	合格	33.1					33.1									
2012	5	8	2012	6	20	43	3	24.7	25.1	26.5		25.4	×	×	再計測	32.4					32.4									
2012	5	8	2012	6	20	43	3	28.9	29.4	29.1		29.1	×	○	不合格	32.4					32.4									
2012	4	14	2012	6	20	67	3	24.6	28.3	26.5		26.5	○	○	合格	27.6					27.6									
2012	5	8	2012	6	20	43	1	28.1				28.1	○	○	合格	26.9					26.9									
2012	7	31	2012	10	7	68	3	30.2	33.5	32.1		31.9	○	○	合格	31.8	33.4				32.6									
2012	8	20	2012	10	7	48	3	29.5	31.1	32.5		31.0	○	○	合格	34.4	33.1				33.8									
2012	8	20	2012	10	7	48	3	33.8	34.1	32.4		33.4	○	○	合格	34.1	34.9				34.5									
2012	9	19	2012	10	7	18	1	32.5				32.5	○	○	合格	33.8	35.1				34.5									

試験結果判定が  
表示されます

## 5. 「測定データ（非破壊試験結果判定による小径コア）」シート

非破壊試験結果の判定により、小径コア試験を実施した場合の小径コア試験について入力してください。

詳細は、『微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領』のP.5「図2 非破壊試験の流れ」を参照してください。

測定箇所略図および測定データ表は、「測定データ（微破壊）」シートと同様の手順で入力してください。

また、試験結果判定についても同様に自動出力され、試験結果の判定が表示されます。

試験結果の判定に間違いないか確認してください。

### 記入シート：「測定データ（非破壊結果判定による小径コア）」

非破壊試験結果判定による小径コア試験										※非破壊試験において判定基準を満たしていない場合に小径コア試験を実施する。													
実注担当事務所名 工事名										関東地方整備局、○○河川国道事務所 国道●●号 口口橋工事													
										凡例: ▲: 小径コア実験位置 矢線: コンクリート打設目 丸数字: コンクリート打設箇所番号 ※試験用回転式コアフックを採取													
<b>②非破壊試験結果の判定により実施した小径コア試験結果</b>										<b>再試験のため実施した小径コア試験の圧縮強度(N/mm<sup>2</sup>)</b> (強度値はコア1本ごとに記載すること) <b>試験判定結果</b>													
対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定対象部位	測定対象部位	コンクリート配合		設計基準強度(N/mm <sup>2</sup> )	コンクリート打設数量(m <sup>3</sup> )	コンクリート打設日			試験実施日			測定時の材齢(日)	①	②	③	④	⑤	試験強度平均値	平均値判定	個別判定	判定結果
				呼び強度(N/mm <sup>2</sup> )	セメント種類			年	月	日	年	月	日										
P1 橋脚	● 橋梁下部工	張出し部	30 高炉セメント	30.0	60	2012 5 8	2012 6 25	46	31.9	31.2	31.6	○ ○	○ ○	合格									

試験結果判定が  
表示されます

## 6.記入例

以下の各シートの記入例を参考に、入力してください。

### 6.1 「共通記入」シート

共通記入シート	
凡例)	選択: [ ] 記入: [ ]
<input type="radio"/> 本票は、1工事毎に記入すること。	
地方整備局等名	関東地方整備局
事務所名	○○河川国道事務所
工事名	国道●●号 □□橋工事

## 6.2 「測定データ(微破壊)」シート

**微破壊試験(外部供試体、小径コア)**

発注担当事務所名 工事名	関東地方整備局 ○○河川国道事務所 国道●●号 口口橋工事
-----------------	----------------------------------

凡例 ■:選択 □:記入 □:自動計算

**図 测定位置配置図(例)**

**側面図**

**フーチング断面図**

**例:**  
■:ボス供試体(1個)設置位置  
■:コンクリート打継目  
■:コンクリート打設箇所番号  
■:コンクリート打設箇所番号

**◎微破壊試験結果及び円柱供試体(Φ100)による圧縮強度試験結果**

対象構造物 打設箇所番号	コンクリート 打設箇所番号	測定対象 部位	測定対象 部位	試験法	コンクリート配合		設計基準 強度 (N/mm <sup>2</sup> )	コンクリート 打設数量 (m <sup>3</sup> )	コンクリート打設日			試験実施日			測定時 の材齢 (日)	微破壊試験による測定強度(N/mm <sup>2</sup> ) (強度値は供試体ごとに記載すること)					試験判定結果			【参考】円柱供試体(Φ100)の圧縮強度(N/mm <sup>2</sup> ) (1マスに記載する強度値は、3本の平均値とする)						
					呼び強度 (N/mm <sup>2</sup> )	セメント 種類			年	月	日	年	月	日		①	②	③	④	⑤	試験 強度 平均値	平均値 判定	個別 判定	判定 結果	①	②	③	④	⑤	円柱 強度 平均値
A1橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	16	2012	4	13	28	25.5		25.5	○	○	合格	30.0		30.0						
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28	23.4		23.4	×	○	不合格	25.6		25.6						
P1橋脚	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	1	12	2012	2	9	28	24.5		24.5	○	○	合格	27.5		27.5						
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	160	2012	1	21	2012	2	18	28	26.1		26.1	○	○	合格	25.1		25.8						
	③	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	2	5	2012	3	4	28	24.9		24.9	○	○	合格	26.8		26.8						
A2橋台	①	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	3	20	2012	4	17	28	25.2		25.2	○	○	合格	28.2		28.2						
	②	橋梁下部工	フーチング部	ボス供試体	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	31	2012	4	28	28	28.4		28.4	○	○	合格	29.7		29.7						
A1橋台 (再試験)	②	橋梁下部工	フーチング部	小径コア	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	4	1	2012	4	29	28	24.6	25.1		24.9	○	○	合格	25.6		25.6					

### 6.3 「測定データ(非破壊)」シート

**非破壊試験(超音波、衝撃弾性波)**

発注担当事務所名 工事名	関東地方整備局 ○○河川国道事務所 国道●号 □口橋工事
-----------------	---------------------------------

凡例 ■:選択 □:記入 □:自動計算

**図 测定位位置配置図(例)**

**側面図**  
1-1 断面  
2-2 断面  
3-3 断面  
A1橋台  
A2橋台  
P1橋脚  
フーティング部  
張り出し部  
壁・柱部  
折部  
A1橋台・P1橋脚・A2橋台

**断面図**  
壁・柱部 1-1断面  
張出し部 2-2断面 (P2橋脚)  
折部 3-3断面 (上部工桁部断面図)

凡例:  
▲:測線(白抜きは裏面)  
■:コンクリート打継目  
△:打継ぎ目  
丸数字:コンクリート打設箇所番号

**◎非破壊試験結果及び円柱供体(Φ100)による圧縮強度試験結果**

対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定時の分類(初回または再試験)	測定対象部位	試験法	コンクリート配合		設計基準強度(N/mm²)	コンクリート打設数量(m³)	コンクリート打設日			試験実施日			測定時の材齢(日)	測定測線数(箇所)	非破壊試験による測定強度(N/mm²)(強度値は測線ごとに記載すること)					試験判定結果			【参考】円柱供体(Φ100)の圧縮強度(N/mm²)(1マスに記載する強度値は、3本の平均値とする)				
					呼び強度(N/mm²)	セメント種類			年	月	日	年	月	日			①	②	③	④	⑤	試験強度平均値	平均値判定	個別判定	判定結果	①	②	③	④
A1橋台	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	8	2012	6	20	43	3	24.5	24.6	28.9	26.0	○	○	合格	26.5	26.5	26.5		
	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	130	2012	5	31	2012	6	20	20	1	26.5			26.5	○	○	合格	26.0				
P1橋脚	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	3	31	2012	6	20	81	3	24.8	24.6	23.9	24.4	○	○	合格	27.8	27.8	27.8		
	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	120	2012	4	14	2012	6	20	67	1	25.1			25.1	○	○	合格	26.8	26.8	26.8		
	①	初回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	4	27	2012	6	20	54	3	32.1	29.5	31.9	31.2	○	○	合格	33.1	33.1	33.1		
	②	初回	橋梁下部工	張出し部	超音波	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	5	8	2012	6	20	43	3	24.7	25.1	26.5	25.4	×	×	再計測	32.4	32.4	32.4		
②	再試験	橋梁下部工	張出し部	超音波	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	5	8	2012	6	20	43	3	28.9	29.4	29.1	29.1	○	○	不合格	32.4					
A2橋台	①	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	4	14	2012	6	20	67	3	24.6	28.3	26.5	26.5	○	○	合格	27.6	27.6	27.6		
	②	初回	橋梁下部工	壁・柱部	超音波	24	高炉セメントB種	24.0	140	2012	5	8	2012	6	20	43	1	28.1			28.1	○	○	合格	26.9	26.9	26.9		
A1～P1	①	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ボルトランドセメント	30.0	250	2012	7	31	2012	10	7	68	3	30.2	33.5	32.1	31.9	○	○	合格	31.8	33.4	32.6		
	②	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ボルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48	3	29.5	31.1	32.5	31.0	○	○	合格	34.4	33.1	33.8		
P1～A2	①	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ボルトランドセメント	30.0	250	2012	8	20	2012	10	7	48	3	33.8	34.1	32.4	33.4	○	○	合格	34.1	34.9	34.5		
	②	初回	橋梁上部工	桁部	超音波	30	普通ボルトランドセメント	30.0	250	2012	9	19	2012	10	7	18	1	32.5			32.5	○	○	合格	33.8	35.1	34.5		

## 6.4 「測定データ(非破壊試験結果判定による小径コア)」シート

**非破壊試験結果判定による小径コア試験** ※非破壊試験において判定基準を満たしていない場合に小径コア試験を実施する。

発注担当事務所名 関東地方整備局 ○○河川国道事務所  
工事名 国道●●号 □□橋工事

凡例 選択 記入 自動計算

**図 測定位置配置図(例)**

**側面図**

**張出し部断面図**  
1-1断面 (P2橋脚)

**凡例:**  
 ▲: 小径コア実施位置  
 破線: コンクリート打継目  
 丸数字: コンクリート打設箇所番号  
 ※試験1回あたりコア2本を採取

◎非破壊試験結果の判定により実施した**小径コア試験**結果

対象構造物	コンクリート打設箇所番号	測定対象	測定対象部位	コンクリート配合		設計基準強度(N/mm²)	コンクリート打設数量(m³)	コンクリート打設日			試験実施日			測定時の材齢(日)	再試験のため実施した <b>小径コア試験</b> の圧縮強度(N/mm²) (強度値はコア1本ごとに記載すること)					試験判定結果		
				呼び強度(N/mm²)	セメント種類			年	月	日	年	月	日		①	②	③	④	⑤	試験強度平均値	平均値判定	個別判定
<b>P1橋脚</b>	②	橋梁下部工	張出し部	30	高炉セメントB種	30.0	80	2012	5	8	2012	6	25	48	31.9	31.2		31.6	○	○	合格	