

秋田県

土木工事共通仕様書

令和4年10月1日以降適用

品質管理基準 【土地改良編】

赤字：秋田県独自項目

青字：今回改訂部分

(R4.10.1改訂)

—表紙(裏)空欄—

目 次

品質管理基準（土地改良編）		
1.	コンクリート関係	1
2.	土質関係	7
	道路工	
	水路工（インバート下の盛土）	9
	水路工（管水路）	10
	堤防工	10
	ため池	10
3.	石材関係	11
4.	アスファルト関係	12
5.	コンクリート二次製品及び鋼材関係	14
	コンクリート二次製品関係	
	鋼材関係	15
6.	その他の二次製品	16

—空白—

別表3品質管理

1. コンクリート関係

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置	
コ ン クリ ー ト 材 ン ク リ ー ト 料	セメントの物理試験	J I S R 5201	製造会社の試験成績表による。 ただし、3箇月以上貯蔵したり、湿ったおそれのある場合は所定の試験を行わなければならない。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。	J I S R 5210～5214参照	1. 記録の方法 試験結果は下記によりまとめる。 (1) 骨材の比重及び吸水率試験、骨材のフリイ分け試験、骨材のアルカリシリカ反応性試験結果はそれぞれ所定の様式により取りまとめ、骨材試験成績表に記載する。 (2) 細骨材の表面水率試験結果は、所定の様式に整理する。 (3) 塩化物含有量、スランプ、空気量、圧縮強度及び曲げ強度の試験結果は所定の様式により取りまとめ、測定値が20点以上の場合は工程能力図、X-R s-R m又はX-R管理図等により管理し、20点未満の場合は結果一覧表による。	1. 骨材の比重、粒度が設計値に対して差異がある場合はさらに検査の上、配合の変更その他適切な処置をとる。 2. 細骨材の表面水率、塩化物含有量、スランプ、空気量についてはその測定値の変動状態により材料の再調査、配合の再検討、計量機器の点検その他適切な処置をとる。	1. 骨材の比重、粒度が設計値に対して差異がある場合はさらに検査の上、配合の変更その他適切な処置をとる。 2. 細骨材の表面水率、塩化物含有量、スランプ、空気量についてはその測定値の変動状態により材料の再調査、配合の再検討、計量機器の点検その他適切な処置をとる。 3. コンクリートの強度については、管理を慎重に行い強度の変動低下を未然に防ぐように努める。 測定値が所定の値に達しない場合は材料の品質配合、機械の精度、練り混ぜ方法等を検査し、適切な処置をとる。	
	骨材のふるい分け試験	J I S A 1102	1. コンクリート打設量600m ³ に1回。 2. 採取場所及び材質が変わる毎に1回。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。	コンクリート標準示方書(施工編)による	(2) 細骨材の表面水率試験結果は、所定の様式に整理する。 (3) 塩化物含有量、スランプ、空気量、圧縮強度及び曲げ強度の試験結果は所定の様式により取りまとめ、測定値が20点以上の場合は工程能力図、X-R s-R m又はX-R管理図等により管理し、20点未満の場合は結果一覧表による。 2. 管理 (1) コンクリート材料については骨材試験一覧表により設計値と比較検討する。 (2) 塩化物含有量、スランプ、空気量、圧縮強度及び曲げ強度については、管理試験記録により試験値が所定の値に達しているかどうかを検査し、ま	4. レディーミクストコンクリートについて、次の(1)及び(2)を優先したアルカリ骨材抑制対策が行われているものとし、その方法について受注者は監督職員に報告するものとする。 なお、現場練りコンクリートについても、これに準じるものとする。 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 アルカリ量が表示された		
	骨材の単位容積質量試験	J I S A 1104	採取場所及び材質が変わる毎に1回。 生コン工場で製造する場合は工場の試験成績書による。	高炉スラグ粗骨材 L 1.25kg/ℓ " 粗骨材N 1.35kg/ℓ " 細骨材 1.45kg/ℓ				
	細骨材の密度及び吸水率試験	J I S A 1109		絶乾密度 : 2.5g/cm ³ 以上 吸水率 : 3.5%以下 ただし、碎砂、高炉スラグ細骨材、フェロニッケルスラグ細骨材、銅スラグ細骨材、電気炉酸化スラグ細骨材の規格値については、以下のJISを適用する。 JIS A 5005 (コンクリート用碎石及び碎砂) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部:高炉スラグ骨材) JIS A 5011-2 (コンクリート用スラグ骨材-第2部:フェロニッケルスラグ骨材) JIS A 5011-3 (コンクリート用スラグ骨材-第3部:銅スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部:電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)				

別表3品質管理

1. コンクリート関係

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置
コンクリート 材料		粗骨材の密度及び吸水率試験	J I S A 1110		絶乾密度 : 2.5g/cm ³ 以上 吸水率 : 3.0%以下 ただし、碎石、高炉スラグ粗骨材及び電気炉酸化スラグ粗骨材の規格値については、以下のJIS を適用する。 JIS A 5005 (コンクリート用碎石) JIS A 5011-1 (コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ骨材) JIS A 5011-4 (コンクリート用スラグ骨材-第4部：電気炉酸化スラグ骨材) JIS A 5021 (コンクリート用再生骨材H)	た、そのバラツキを把握する。 (3) 塩化物含有量試験に用いる測定器具は、公的機関又はこれに準ずる機関がその性能を評価したもの用いる。なお、一回の検査に必要な測定回数は3回とし、測定はその平均値により行う。	ポルトランドセメント等を使用し、コンクリート 1 m ³ に含まれるアルカリ総量を N a 2 O 換算で 3.0 k g 以下にする。 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 J I S R 5211高炉セメントに適合する高炉セメントB種(スラグ混合比40%以上)又はC種、あるいはJ I S R 5213フライアッシュセメントに適合するフライアッシュセメントB種(フライアッシュ混合比15%以上)又はC種、若しくは混和剤をポルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 (3) 安全と認められる骨材の使用 受注者の立会いのもと骨材を採取し、骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法又はモルタル法)を行い、その結果が無害と確認された骨材を使用する。 なお、化学法について工事開始前、工事中1回／6ヶ月かつ産地が変わった場合に信頼できる
		粗骨材のすりへり試験	J I S A 1121		碎石 40%以下 砂利 35%以下 舗装コンクリート 35%以下 ただし、積雪寒冷地の舗装コンクリートの場合は25%以下		
		骨材の微粒分量試験	J I S A 1103		細骨材 碎砂 9.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) 碎砂及びスラグ細骨材(粘土、シルト等を含まない場合) 7.0%以下 (ただし、すりへり作用を受ける場合は5.0%以下) それ以外(砂等) 5.0%以下(ただし、すりへり作用を受ける場合は3.0%以下) 粗骨材 碎石 3.0%以下(ただし、粒径判定実績率が58%以上の場合は5.0%以下) スラグ粗骨材 5.0%以下 それ以外(砂利等) 1.0%以下		

別表3品質管理

1. コンクリート関係

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置
コ ン クリ ー ト	材 料	粗骨材中の軟石量試験	J I S A 1126		舗装コンクリート 5%以下		試験機関で試験を行うものとし、またモルタルばかり法は試験成績書により確認をするとともに、J I S A 1804コンクリート生産工程管理用試験法により骨材が無害であることを確認する。 ただし、次の場合はこの限りではない。 1) 工事開始前 コンクリート打設開始日の1ヶ月以内に、 秋田県で発注した他の工事の受注者の立会いによる試験結果がある場合は、その試験結果を使用できる。
		骨材中の粘土塊量試験	J I S A 1137		細骨材 1.0 %以下 粗骨材 0.25%以下		
		細骨材の塩化物イオン含有量試験 (細骨材に海砂を使用する場合)	JSCE-C502またはJSCE-C503		0.04%以下		
		砂の有機不純物量	J I S A 1105		標準色より薄いこと		
		骨材の安定性試験	J I S A 1122		細骨材 10%以下 粗骨材 12%以下		
		骨材のアルカリシリカ反応性試験	J I S A 1145 又は1146			工事開始前 工事期間中1回／6ヶ月かつ産地が変わった場合	
		配合試験		生コンの場合は、工場の配合報告書による。			
施工		塩化物含有量試験	J I S A 1144 もしくは信頼できる機関で評価を受けた試験方法	海砂を使用する場合2回／日、その他の場合1回／週	0.3kg/m ³ 以下	工事開始前 工事期間中1回／6ヶ月かつ産地が変わった場合	2) 工事中1回／6ヶ月かつ産地が変わった場合

別表3品質管理

1. コンクリート関係

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置
コンクリート工	施工	単位水量測定	1. 水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除き、1日当たりコンクリート種別毎の使用量が100m ³ 以上施工するコンクリート工を対象とする。 2. エアメーター法又はこれと同程度、若しくは、それ以上の精度を有する測定機器を使用するものとし、施工計画書に記載するとともに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を監督職員に提出するものとする。また、使用する機器はキャリブレーションされた機器を使用するものとする。	100m ³ 以上の場合は:2回/日(午前1回、午後1回)、重要なコンクリート構造物の場合は重要度に応じて100~150m ³ 毎に1回、及び荷卸し時に品質変化が認められたときとし、測定回数は多い方を採用する。 ※対象(重要なコンクリート構造物)は、高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁(プレキャスト製品は除く。)、内空断面が25m ² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工(PCは除く。)、トンネル及び高さが3m以上の堰・水門・樋門とするが、当該事業において重要なコンクリート構造物と位置付けられる場合は、対象とするものとする。	1. 測定した単位水量が配合設計±15kg/m ³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 2. 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m ³ を超える場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後配合設計±15kg/m ³ 以内で安定するまで運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行う。なお、「15kg/m ³ 内で安定するまで」とは、2回連続して15kg/m ³ 以内の値を観測することをいう。 3. 配合設計±20kg/m ³ の指示値を超える場合は、生コンを打ち込まずに持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の配合設計±15kg/m ³ になるまで、全運搬車の測定を行う。 なお、管理値または指示値を超える場合は1回に限り試験を実施することができる。再試験を実施したい場合は2回の測定結果のうち、配合設計との差の絶対値の小さい方で評価してよい。 ただし、示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mm~25mmの場合は175kg/m ³ 、40mmの場合は165kg/m ³ を基本とする。		合 JISに基づき6ヶ月ごとに行う試験を化 学法で行う場合は、試 験に用いる骨材の採取 に骨材生産者、生コン クリート生産者及び受 注者が立会えば、JIS に基づく試験結果が 使用できる。 なお、この試験結果 は1ヶ月以内であれば 他工事でも使用できる が、この場合、受注者 は同一の骨材生産場所 から納入されているこ とを確認するものとす る。
		スランプ試験	JIS A 1101	圧縮強度試験用供試体採取時及び荷卸し時に品質変化が認められたとき	2.5cm ±1.0 (cm) 5cm及び6.5cm ±1.5 8cm以上18cm以下 ±2.5 21cm ±1.5		

別表3品質管理

1. コンクリート関係

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置
コンクリート工事	施工	空気量試験	J I S A 1128他	圧縮強度試験用供試体採取時及び荷卸し時に品質変化が認められたとき	指定値 ±1.5%		
		圧縮強度試験	J I S A 1108	<p>1. 供試体の試料は荷卸し場所にて、採取する。</p> <p>2. 試験基準</p> <p>1回／日または工事の規模に応じて20～150m³毎に1回とする。</p> <p>テストピースは1回につき6個($\sigma_{7\cdots 3}$個、$\sigma_{28\cdots 3}$個)とする。</p> <p>小規模工種で、1規格あたりの総使用量が20m³未満の場合には1回以上、またはレディーミクストコンクリート工場(JIS表示認証工場)において作成された品質証明書の提出のみとができる。</p>	<p>現場練りコンクリート</p> <p>同時に作った3本の供試体の平均値は、基準強度の80%を1/20の確率で下回ってはならない。</p> <p>また、基準強度を1/4以上の確率で下回ってはならない。</p> <p>レディーミクストコンクリート</p> <p>1回の試験結果は、呼び強度の85%以上でなければならない。</p> <p>3回の試験結果の平均値は呼び強度以上でなければならない。</p> <p>なお、1回の試験とは採取した試料で作った3個の供試体の平均値で表したもの。</p>		
		曲げ強度試験	J I S A 1106	<p>1. 道路舗装用コンクリートにおいて試験する。</p> <p>2. 供試体の試料は荷卸し場所にて採取する。</p> <p>3. 試験基準</p> <p>打設1日につき2回(午前・午後)の割合で行う。</p> <p>テストピースは1回につき3個とする。</p> <p>* 1工事当りの総打設量が少量の場合は監督職員の指示により試験を省略することができる。</p>	<p>1回の試験結果は、呼び強度の85%以上でなければならない。</p> <p>3回の試験結果の平均値は呼び強度以上でなければならない。</p> <p>なお、1回の試験とは採取した試料で作った3個の供試体の平均値で表したもの。</p>		

別表3品質管理

1. コンクリート関係

工種	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置											
コンクリート	施工	凍結融解試験	JIS A 4418(A法)	<p>下表に示す重要なコンクリート構造物であり、生コン工場が試験対象である場合、実施のこと。試験については、公的試験機関((一財)秋田県建設・工業技術センター)にて実施のこと。 詳細はコンクリート特記仕様書による。</p> <p>重要なコンクリート構造物</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高さ 5 m 以上の鉄筋コンクリート擁壁 ・内空断面が 25 m² 以上の鉄筋コンクリートカルバート類 ・橋梁上・下部工 ・トンネル ・高さ 3 m 以上の堰・水門・樋門 	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">構造物の 露出状態 断面</th> <th colspan="2">気象条件</th> </tr> <tr> <th>気象作用が激しい場合または凍結 融解がしばしば繰り返される場合 薄い場合 2)</th> <th>一般の場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)連続してあるいはしばし は水で飽和される場合 1)</td> <td>8.5 (9.4)</td> <td>7.0 (7.7)</td> </tr> <tr> <td>(2)普通の露出状態にあり、 (1)に屬さない場合</td> <td>7.0 (7.7)</td> <td>6.0 (6.6)</td> </tr> </tbody> </table> <p>重要構造物は () 内数値による 1)水路、水槽、橋台、橋脚、擁壁、 トンネル覆工等で水面に近く水で飽 和される部分および、これらの構造 物の他、桁、床版等で水面から離れ てはいるが融雪、流水、水しぶき等 のため、水で飽和される部分など。 2)断面の厚さが20cm程度以下の部分 など。</p>	構造物の 露出状態 断面	気象条件		気象作用が激しい場合または凍結 融解がしばしば繰り返される場合 薄い場合 2)	一般の場合	(1)連続してあるいはしばし は水で飽和される場合 1)	8.5 (9.4)	7.0 (7.7)	(2)普通の露出状態にあり、 (1)に屬さない場合	7.0 (7.7)	6.0 (6.6)		
構造物の 露出状態 断面	気象条件																	
	気象作用が激しい場合または凍結 融解がしばしば繰り返される場合 薄い場合 2)	一般の場合																
(1)連続してあるいはしばし は水で飽和される場合 1)	8.5 (9.4)	7.0 (7.7)																
(2)普通の露出状態にあり、 (1)に屬さない場合	7.0 (7.7)	6.0 (6.6)																

別表3 品質管理
2. 土質関係

工種	項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置				
1 道 路 工 ・ 路 床 盛 土 工	(1) 路 体 ・ 路 床 盛 土 工	材料	突固めによる土の突固め試験	J I S A 1210	工事着手前1回及び盛土材料が変わった場合。		1. 記録の方法 試験結果の取りまとめは下記による。 (1) 試験結果は、各々所定の様式に取りまとめ測定値が20点以上の場合は工程能力図、X-R s-R m又はX-R管理図等によって管理し、20点未満の場合は結果一覧表による。	(1) 所定の規格値が得られない場合は、再転圧置換等の処置を行う。				
			C B R試験(路床)	J I S A 1211								
		施工	土粒子の密度試験	J I S A 1202								
		施工	現場密度試験	最大粒径≤53mm : 砂置換法による土の密度試験 J I S A 1214	路体 1,000m ³ につき1回の割合で行う。 ただし、5,000m ³ 未満の工事は、1工事当たり3回以上。	【砂質土】 ・路体：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の90%以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）。 ・路床及び構造物取付け部：次の密度への締固めが可能な範囲の含水比において、最大乾燥密度の95%以上（締固め試験（JIS A 1210）A・B法）もしくは90%以上（締固め試験（JIS A 1210）C・D・E法）。 ただし、JIS A 1210 C・D・E法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法（例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合）に適用する。 【粘性土】 ・路体：自然含水比またはトラフィカビリティーが確保できる含水比において、空気間隙率Vaが2%≤Va≤10%または飽和度Srが85%≤Sr≤95%。 ・路床及び構造物取付け部：トラフィカビリティーが確保出来る含水比において、空気間隙率Vaが2%≤Va≤8%。 ただし、締固め管理が可能な場合は、砂質土の基準を適用することができる。	2. 管理 (1) 盛土の締固めの管理は乾燥密度、飽和度及び空気間隙率のいずれか、また、管水路の砂基礎及び埋戻しの締固めの管理は乾燥密度によることを原則とする。 それ以外の方法で管理する場合は特記仕様書によるものとする。 (2) 締固めを現場C B R、平板載荷試験による場合は突固め試験、土粒子の比重試験は省略してよい。 (3) 路盤の締固め管理は締固め密度によることを原則とするが、それ以外の方法による場合は特記仕様書によるものとする。					
			土の含水比試験	J I S A 1203	密度試験と同様に実施。	特記仕様書による。						
			現場C B R試験	J I S A 1222	おおむね200mに1箇所、もしくは特記仕様書による。（路床） 上記未満は2箇所測定する。	特記仕様書による。（路床）						
			道路の平板載荷試験	J I S A 1215	舗装調査・試験法 便覧G023	沈下異常なし。						
			ブルーフローリング	舗装調査・試験法 便覧G023								
			突固めによる土の締め固め試験	J I S A 1210								
(2) 下 層 路 盤 工	材料		骨材のふるい分け試験	J I S A 1102	中規模以上の工事：施工前、材料変更時。 小規模以下の工事：施工前。	J I S A 5001表2参考 A S舗装 I-1 交通 10以上 I-2 交通以上 20以上 C O舗装 20以上						
			修正C B R試験	舗装調査・試験法 便覧E001								

- 注) 1. 「425μmふるい通過部分の塑性指数」は、「土の液性限界・塑性限界試験」の結果である。
2. 中規模以上の工事とは、施工面積2,000m²以上あるいは使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t（コンクリートでは400m³）以上の場合であり、それ未満の工事を小規模以下の工事という。

別表3 品質管理
2. 土質関係

工種	項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置		
1 道 路 工 (2) 下 層 路 盤 工	材 料	425 μ mふるい通過部分の塑性指数	J I S A 1205	中規模以上の工事：施工前、材料変更時。 小規模以下の工事：施工前。	A S 舗装 I-1 交通 9以下 I-2 交通以上 6以下 C O 舗装 6以下	1.5%以内。				
		鉄鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法便覧E004 J I S A 5015 付属書2							
		道路用スラグの呈色判定試験	J I S A 5015 付属書1			呈色なし。				
	施 工	現場密度試験	最大粒径 \leq 53mm： 砂置換法による土の密度試験 J I S A 1214 最大粒径 $>$ 53mm： 突砂法 舗装調査・試験法便覧 [4]-185	・中規模以上の工事： 定期的又は隨時(1,000m ² につき1個) ・小規模以下の工事： 1工事あたり1回以上	最大乾燥密度の93%以上とする。 歩道等は規格値の95%以上とする。					
		ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧G023	下層路盤仕上げ後、全幅、全区間について実施する。	沈下異常なし。					
		道路の平板載荷試験	J I S A 1215	特記仕様書による。	特記仕様書による。					
		骨材のふるい分け試験	J I S A 1102	中規模以上の工事：異常が認められたとき。	J I S A 5001表2参照。					
		425 μ mふるい通過部分の塑性指数	J I S A 1205		A S 舗装 I-1 交通 9以上 I-2 交通以上 6以上 C O 舗装 6以上					
		土の含水比試験	J I S A 1203	中規模以上の工事：施工前、材料変更時。 小規模以下の工事：施工前。 下層路盤に準ずる。	特記仕様書による。					
	(3) 粒 度 調 整 路 盤 工	突固めによる土の締固め試験	J I S A 1210		J I S A 5001 表2参照					
		骨材のふるい分け試験	J I S A 1102		A S 舗装 I-1 交通 60以上 I-2 交通以上 80以上 C O 舗装 80以上					
		修正C B R試験	舗装調査・試験法便覧E001		4以下。					
		425 μ mふるい通過部分の塑性指数	J I S A 1205		スラグ1.5kg/ℓ以上。					
		ブルーフローリング	舗装試験法便覧		1.5%以内。					
		単位容積質量	J I S A 1104		呈色なし。					
		鉄鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法便覧E004 J I S A 5015 付属書2							
		道路用スラグの呈色判定試験	J I S A 5015 付属書1							

別表3 品質管理
2. 土質関係

工種	項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置			
1 道 路 工 度 調 整 路 盤 工	(3) 材 料	材料	道路用スラグの一軸圧縮試験	J I S A 5015 付属書3	中規模以上の工事：施工前、材料変更時。 小規模以下の工事：施工前。	1.2M P a 以上。(12kgf/cm ² 以上)					
		施工	現場密度試験	最大粒径≤53mm： 砂置換法による土の密度試験 J I S A 1214	・中規模以上の工事： 定期的又は随時(1,000m ² につき1個) ・小規模以下の工事： 1工事あたり1回以上	最大乾燥密度の93%以上とする。 歩道等は規格値の95%以上とする。					
			最大粒径>53mm： 突砂法 舗装調査・試験法便覧 [4]-185								
			骨材のふるい分け試験 (2.36mmふるい)	舗装調査・試験法 便覧A003	中規模以上の工事：定期的又は随時。 (1~2回/日)	A S 舗装2.36mmふるい ±15% C O 舗装2.36mmふるい ±10%					
			骨材のふるい分け試験 (75μmふるい)	舗装調査・試験法 便覧A003	中規模以上の工事：異常が認められたとき。	A S 舗装75μmふるい ±6% C O 舗装75μmふるい ±4%					
			道路の平板載荷試験	J I S A 1215	特記仕様書による。	特記仕様書による。					
			425μmふるい通過部分 の塑性指数	J I S A 1205	異常が認められたとき。	4以下。					
			土の含水比試験	J I S A 1203		特記仕様書による。					
2 水 路 工 (1) 盛 土 / イ ン バ ー ト 下 の 盛 土)	(1) 材 料	材料	突固めによる土の締固め試験	J I S A 1210	工事着手前1回及び盛土材料が変わった場合。	1. 乾燥密度で規定する場合 J I S A 1210の試験で最大乾燥密度に対する締固め度は、 A・B方法 90%以上 C・D・E方法 85%以上 2. 飽和度で規定する場合、 飽和度は85~95%の範囲とする。 3. 空気間ゲキ率で規定する場合、 空気間ゲキ率は2~10%の範囲とする。 上記によらない場合は特記仕様書による。					
			土粒子の密度試験	J I S A 1202							
	施工	施工	土の含水比試験	J I S A 1203	延長200m毎に1回、測定個所は横断方向に3点。						
			現場密度試験	砂置換法による土の密度試験 J I S A 1214							

別表3 品質管理
2. 土質関係

工種	項目	区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置
3 水 路 工 （ 管 水 路 ）	(1) 基 礎 （ 砂 基 礎 等 ）	材料 施工	突固めによる土の締固め試験	J I S A 1210	工事着手前1回及び材料が変わった場合。			
			土粒子の密度試験	J I S A 1202				
			土の粒度試験	J I S A 1204				
			現場密度試験	砂置換法による土の密度試験 J I S A 1214	延長200m毎に1回。 上記未満は2回測定する。 なお、基礎部横断方向の測定箇所は下図を標準とする。	締固めの規定 (J I S A 1210のA・B法) 締固めI 85%以上 締固めII 90%以上 締固め度=現地で締固めた後の乾燥密度 × 100 (%) JIS A 1210の試験方法による最大乾燥密度 上記によらない場合は特記仕様書による。		
			土の含水比試験	J I S A 1203				
			再生碎石の品質確認	目視	材料初回搬入時	使用する再生碎石に異物等が混入していないこと。		
4 堤 防 工	(1) 盛 土	材料	突固めによる土の締固め試験	J I S A 1210	工事着手前1回及び盛土材料が変わった場合。			
			土粒子の密度試験	J I S A 1202				
		施工	土の含水比試験	J I S A 1203				
			現場密度試験	最大粒径≤53mm : 砂置換法による土の密度試験 J I S A 1214 最大粒径>53mm : 突砂法 舗装調査・試験法便覧 [4]-185	1,000m ³ に1回の割合、または堤体延長20mに3回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。 1回の試験につき3孔で測定し、3孔の平均値で判定を行う。	最大乾燥密度の90%以上。 ただし、上記により難い場合は、飽和度または空気間隙率の規定によることができる。 【砂質土 (25%≤75 μmふるい通過分<50%)】 空気間隙率VaがVa≤15% 【粘性土 (50%≤75 μmふるい通過分)】 飽和度Srが85%≤Sr≤95%または空気間隙率Vaが2%≤Va≤10% 上記によらない場合は特記仕様書による。		
5 ため 池			特記仕様書による。	特記仕様書による。		特記仕様書による。		

別表3品質管理

3. 石材関係

工種	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置
1 捨 石 材 ・ 2 基 礎 割 栗 石 材	圧縮試験	J I S A 5006	1. 採取場所及び材質が変わる毎に 1回。 2. 重要な場合は、特記仕様書によ る。	特記仕様書による。	1. 記録の方法 (1) 試験成績表は公的試 験機関の試験結果によ り取りまとめる。 (2) 試験結果については 結果一覧表に整理する。 2. 管理方法 (1) 管理試験値が所定の 値に達しているかどうか 検査し、また、その バラツキを把握する。	
	見掛け比重					
	吸水率					

別表3品質管理

4. アスファルト関係

工事区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置
アスファルト 材料	(1)針入度試験	JIS K 2207	当初及び製造工場又は規格の変動毎に製造工場に提出させる。	舗装施工便覧参照 (1)舗装用石油アスファルト 表3・3・1 (2)ポリマー改質アスファルト 表3・3・3 (3)セミプローンアスファルト 表3・3・4	1. 記録の方法 試験結果は次により取りまとめる。 (1) 材料及び混合物 試験結果は、所定の様式に取りまとめ、測定値が20点以上の場合は工程能力図、X-Rs-Rm又はX-R管理図等によって管理し、20点未満の場合は結果一覧表による。 JIS K 2208 表2参照	1. 製造会社の試験成績書が設計と相異する場合は、協議の上適切な処置を行う。 現場配合の場合は、更に精査して配合等の処置を行う。 2. 加熱温度は、骨材、アスファルトの温度を検討してプラントにおける混合物の温度を調整し、また運転距離、気象条件を検討して、舗設温度との調整を行う。
	軟化点試験	JIS K 2207				
	伸度試験	JIS K 2207				
	トルエン可溶分試験	JIS K 2207				
	引火点試験	JIS K 2207 (JIS K 2265-4)				
	薄膜加熱試験	JIS K 2207				
	蒸発後の針入度比試験	JIS K 2207				
	密度試験	JIS K 2207				
	高温動粘土試験	舗装調査・試験法便覧A050				
	60°C粘度試験	舗装調査・試験法便覧A051				
	タフネス・テナシティ試験	舗装調査・試験法便覧A057				
	石油アスファルト乳剤の品質試験	JIS K 2208				
	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	製造会社の試験成績書による。 現場混合の場合は、各配合毎工事開始前1回、施工中材料及び配合に変動が生じた場合はその都度1回。	JIS A 5001 表2参照	フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉碎した石粉をフィラーとして用いる場合。	フライアッシュ、石灰岩以外の岩石を粉碎した石粉をフィラーとして用いる場合。
	細骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1109		表層・基層 表乾密度 2.45g/cm ³ 以上 吸水率 3.0%以下		
	粗骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1110		舗装施工便覧 表3.3.17による。		
	フィラーの粒度試験	JIS A 5008		1.0%以下		
	フィラーの水分試験	JIS A 5008		4以下		
	フィラーの塑性指数試験	JIS A 1205		50%以下		
	フィラーのフロー試験	舗装調査・試験法便覧A016		3%以下		
	フィラーの水浸膨張試験	舗装調査・試験法便覧A013		1/4以下		
	フィラーの剥離抵抗性試験	舗装調査・試験法便覧A014				

別表3品質管理

4. アスファルト関係

工事区分	試験(測定)項目	試験方法	試験(測定)基準	(参考)規格値	管理方法	処置
アスファルト 材料	製鋼スラグの水浸膨張性試験	舗装調査・試験法便覧A018	製造会社の試験成績書による。 現場混合の場合は、各配合毎工事開始前1回、施工中材料及び配合に変動が生じた場合はその都度1回。	水膨張比2.0%以下		
	製鋼スラグの密度及び吸水率試験	J I S A 1110		SS 表乾密度：2.45g/cm ³ 以上 吸水率：3.0%以下		
	骨材のすり減り試験	J I S A 1121		すり減り量 碎石 30%以下 C S S 50%以下 S S 30%以下		
	硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験	J I S A 1122		損失量 12%以下		
	粗骨材の軟石量試験	J I S A 1126		軟石量 5%以下		
	骨材中に含まれる粘土塊量試験	J I S A 1137		粘土、粘土塊量0.25%以下		
	粗骨材の形状試験	舗装調査・試験法便覧A008		細長、あるいは扁平な石片 10.0%以下		
プランクト	配合試験	舗装調査・試験法便覧	製造会社の報告書による。 現場混合の場合は、配合毎に各1回。			
	アスファルト量抽出粒度分析試験	舗装調査・試験法便覧G028	製造会社の定期試験結果による。 現場混合の場合において、印字記録による場合は全数、抽出試験による場合は1日につき1回。	アスファルト量は±0.9%、 粒度は2.36mmふるい±12%及び75μmふるい±5%。 印字記録による場合は、舗装施工便覧 表10.5.1による。		
	温度測定(アスファルト、骨材、混合物)	温度計による	製造会社の試験報告書による。 現場混合は、1時間毎に行う。	配合設計で決定した温度		
	基準密度の決定	舗装調査・試験法便覧B008	製造会社の試験報告書による。 現場混合は、当初の2日間、午前、午後各1日、3個。			
舗設現場	温度測定 (初期締固め前)	温度計による	トラック1台毎。	110°C以上		
	密度測定	舗装調査・試験法便覧B008	500m ² につき1個。(直径10cmを原則とする)	基準密度の 94%以上(表層・基層) 93%以上(瀝青安定処理) 歩道等の場合は規格値の95%以上とする。		

別表3品質管理

5. コンクリート二次製品及び鋼材関係

(1) コンクリート二次製品関係

種類	規格	試験方法	標準ロット数	試験(測定)基準	管理方法	処置
無筋コンクリート管及び 鉄筋コンクリート管	J I S A 5371 J I S A 5372	J I S A 5371 J I S A 5372	300本	(1) J I S 製品 個数の標準ロット数以下の場合は、製造業者の実施しているJ I Sによる品質管理の工場報告書により確認するものとし、標準ロット数以上の場合は、ロット数、又はその端数毎に、工場における強度試験に受注者が立会うものとする。 ただし、現場へ搬入の都度、外観、形状については全数を、寸法（又は重量）については100個、又はその端数毎に、1個を抽出して再検査するものとする。 試験(測定)項目、方法等は種類により異なり複雑であるので、必要なJ I Sは前もって充分調べておく必要がある。	(1) 測定した結果が20点以上の場合は管理図表による。 20点未満の場合は結果一覧表による。	(1) メーカーの報告書による場合は内容チェックをし、疑問があれば立会検査をする。 (2) 不合格になった材料は、使用してはならない。
遠心力鉄筋コンクリート管 (ヒューム管)	J I S A 5372	J I S A 5372	直管 φ 150～ 350 500本 φ 400～1,000 200本 φ 1,100～1,800 150本 φ 2,000～2,400 130本 φ 2,600～3,000 100本 異形管、T字管、Y字管、 短管 100本 曲管、支管 50本			
遠心力鉄筋コンクリート杭	J I S A 5372	J I S A 5372	200本			
プレテンション方式遠心力 強度プレストレストコン クリート杭 (P H C 杭)	J I S A 5373	J I S A 5373	外径 300～ 400 1,000本 450～ 600 700本 700～1,200 500本			
コンクリート矢板	J I S A 5372 J I S A 5373	J I S A 5372 J I S A 5373	1,000枚			
鉄筋コンクリートフリューム 及び鉄筋コンクリート ベンチフリューム	J I S A 5372	J I S A 5372	500個			
鉄筋コンクリート組立土止め	J I S A 5372	J I S A 5372	1,000個			
鉄筋コンクリートU形 (U字溝)	J I S A 5372	J I S A 5372	1,000個			
道路用鉄筋コンクリート側溝	J I S A 5372	J I S A 5372	1,000個			
舗装用コンクリート平板	J I S A 5371	J I S A 5371	2,000枚			
コンクリート境界ブロック (地先境界及び歩車道境界)	J I S A 5371	J I S A 5371	1,000個			
コンクリートL型及び 鉄筋コンクリートL型	J I S A 5371 J I S A 5372	J I S A 5371 J I S A 5372	1,000個			
組合せ暗渠ブロック	J I S A 5372	J I S A 5372	1,000個			
コンクリート積みブロック	J I S A 5371	J I S A 5371	1,000個			
建築用コンクリートブロック	J I S A 5406	J I S A 5406	1,000個			

別表3品質管理

5. コンクリート二次製品及び鋼材関係

(2) 鋼材関係

種類	規格	試験方法	試験項目	試験(測定)基準	管理方法	処置
鋼管杭	J I S A 5525	J I S A 5525	寸法、外観、化学成分及び強度試験	(1) J I S 製品 製造会社の品質試験結果(ミルシート)で確認をする。 (2) J I S 外製品 同一形状寸法で10 t ~50 t までは10 t 毎に2本、50 t を越える場合は50 t 毎に2本の割合で試験を行うものとする。ただし、10 t 未満の場合は製造会社の品質試験結果で確認する。		
H型鋼杭	J I S A 5526	J I S A 5526				
熱間圧延鋼矢板	J I S A 5528	J I S A 5528				
一般構造用圧延鋼材	J I S G 3101	J I S G 3101				
再生鋼材	J I S G 3111	J I S G 3111	寸法、外観及び引張曲げ強度試験			
鉄筋コンクリート用鋼棒	J I S G 3112	J I S G 3112				

別表3品質管理

6 その他の二次製品

種類	規格	試験方法	標準ロット数	試験(測定)基準	管理方法	処置
ダクタイル 鉄管	ダクタイル鉄管	J I S G 5526	J I S G 5526	ϕ 75~300 200本 ϕ 350~600 100本 ϕ 700~1,000 50本 ϕ 1,100~2,600 25本	(1) J I S 製品 個数の標準ロット数以下の場合は、製造業者の実施している J I S による品質管理の工場報告書により確認するものとし、標準ロット数以上の場合は、ロット数、又はその端数毎に、工場における強度試験に、受注者が立会うものとする。 ただし、現場へ搬入の都度、外観、形状については全数を、寸法（又は重量）については、100個、又はその端数毎に、1個を抽出して再検査するものとする。 試験(測定)項目、方法等は種類により異なり複雑であるので、必要な J I S は前もって充分調べておく必要がある。	(1) 測定した結果が20点以上のは場合は内容チェックをし、疑問があれば立会検査をする。 (2) 不合格になった材料は、使用してはならない。
	ダクタイル鉄異形管	J I S G 5527	J I S G 5527			
	ダクタイル鉄直管 ダクタイル鉄異形管 ダクタイル鉄管継手 (農業用水用)	J D P A G 1027	J D P A G 1027			
硬質 塩化 ビニル 管	硬質ポリ塩化ビニル管	J I S K 6741	J I S K 6741	1,000本	(2) J I S 同等品 前項に準ずる。	
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	J I S K 6742	J I S K 6742	1,000本		
強化 プラスチック 複合管	強化プラスチック複合管	J I S A 5350	J I S A 5350	200本	(3) J I S 外製品 定めのないものは、類似の J I S 製品の品質管理の規定を準用する。	
鋼管	水輸送用塗覆装鋼管	J I S G 3443 -1	J I S G 3443 -1	200本		
	配管用炭素鋼钢管	J I S G 3452	J I S G 3452			
	圧力配管用炭素鋼钢管	J I S G 3454	J I S G 3454			
	配管用アーク溶接炭素鋼 钢管	J I S G 3457	J I S G 3457			
	水輸送用塗覆装钢管の 異形管	J I S G 3443 -2	J I S G 3443 -2			
	農業用プラスチック被覆 钢管	W S P A-101	W S P A-101			

別表3品質管理

6 その他の二次製品

種類	規格	試験方法	標準ロット数	試験(測定)基準	管理方法	処置
暗渠排水用ポリエチレン管 (内面平滑二重管)			使用本数 50,000本以下 … 3本 50,000本以上 100,000本未満… 5本 100,000本以上 … 7本	「暗渠排水用ポリエチレン管に係る試験実施要領 (平成22年9月30日 整-1533)」による。	(1) 測定した結果が 20点以上になれば 管理図表に記入する。 20点未満の場合は 結果一覧表にする。	