

秋 田 県

土木工事共通仕様書

令和5年10月1日以降適用

品質管理基準

【 空 港 編 】

赤字：秋田県独自項目

青字：今回改訂部分

(R5.10.1改訂)

— 表紙 (裏) 空欄 —

空港土木工事品質管理基準

目 次

1. 石・ブロック積(張)工	1
2. 無筋・鉄筋コンクリート	1
3. 土 工	3
4. 地盤改良工	4
5. 法面工	5
6. 擁壁工	6
7. カルバート工	6
8. 小型水路工	6
9. 緑地工	6
10. 付帯施設工及びブラストフェンス工	7
11. ケーブルダクト工	7
12. 杭工及び矢板工	8
13. 塗装工	9
14. 溶接及び切断工	9
15. コンクリート舗装工	10
16. アスファルト舗装工	19
17. 飛行場標識工及び標識工	22
18. タイダウンリング工及びアースリング工	22
19. 道路附属施設工	22
20. 飛行場標識維持工	22
21. 区画線維持工	23
22. 植木手入れ工	23
23. 目地修繕工	23
24. 塗裝修繕工	23

— 空 白 —

1. 石・ブロック積(張)工

工種	種 別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規 格 値	摘 要
石・ ブ ロ ッ ク 積 張 工	コンクリート	施工	2. 「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する				
	石積(張)	材料		JIS A 5003	当初及び材料が異なる ごとに1回	JIS A 5003	試験成績表を提出
	コンクリートブロック積(張)	材料		JIS A 5371 付属書 4	搬入時	JIS A 5371	試験成績表を提出
	水抜きパイプ	材料		JIS K 6741	搬入時	JIS K 6741	試験成績表を提出
	基礎材	材料	粒度試験	JIS A 1102, JIS A 1204	当初及び材料が異なる ごとに1回		試験成績表を提出
			含水比試験	JIS A 1203	当初及び材料が異なる ごとに1回		試験成績表を提出

2. 無筋・鉄筋コンクリート

工種	種 別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規 格 値	摘 要
無 筋 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト	現場練りコンクリート及びレディミクストコンクリート	材 料	セメントの物理試験	JIS R 5201	配合設計前に1回	・ JIS R 5210(ポルトランドセメント) ・ JIS R 5211(高炉セメント) ・ JIS R 5212(シリカセメント) ・ JIS R 5213(フライアッシュセメント) ・ JIS R 5214(エコセメント)	1. 搬入時に試験成績表を提出 2. セメントを3箇月以上貯蔵したり、又は湿った場合は、物理試験を行う
			骨材の有害物試験	粘土塊 JIS A 1137 骨材の微粒分量試験方法はJIS A 1103	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	・ 細骨材は、共通仕様書第2編 2-4-2「コンクリート舗装の材料」13. 細骨材を適用 ・ 粗骨材は、共通仕様書第2編 2-4-2「コンクリート舗装の材料」14. 粗骨材を適用	試験成績表を提出
			細骨材の有機不純物試験	JIS A 1105	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	共通仕様書第2編 2-4-2「コンクリート舗装の材料」13.3)を適用	試験成績表を提出
			細骨材の塩分含有量試験	土木学会基準 JSCE-C502-2018 海砂の塩化物イオン含有率 試験方法(滴定法(案))による	配合設計前及び材料が異なるごとに1回	NaCl に換算して 0.04%以下	試験成績表を提出
			鉄筋	JIS G 3112、JIS G 3101、 JIS G 3117	搬入時	JIS G 3112、JIS G 3101、 JIS G 3117	試験成績表を提出
			目地材料		搬入時		試験成績表を提出
			その他は、15.「コンクリート舗装工」を適用する	その他は、15.「コンクリート舗装工」を適用する			
コンクリートプラント(現場練りコンクリート)	施 工	15.「コンクリート舗装工」を適用する	15.「コンクリート舗装工」を適用する				

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
無筋・鉄筋コンクリート	現場練りコンクリート及びレディーミクストコンクリート	施工	スランプ	JIS A 1115、JIS A1101	供試体作製時	設計図書及び JIS A 5308 に よる	
			単位水量測定	「レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）」（平成16年3月8日）	少なくとも 2 回/日（正午 をまたぐときは午前・午後各 1 回）又は 特に重要な構造物では重要度に応じ 1 回/100～150 m ² 荷卸し時に変化が認められた場合	<ul style="list-style-type: none"> 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m³ の範囲にある場合はそのまま施工してよい。 測定した単位水量が、配合設計±15kg/m³ を超え± 20kg/m³ の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。その後、配合設計±15kg/m³ 以内で安定するまで、運搬車 3 台毎に1回、単位水量の測定を行なう。 配合設計±20kg/m³ 指示値を超える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ 水量変動の原因を調査し、生コン製造業者に改善を指示しなければならない。その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m³ 以内になることを確認する。更に配合設計±15kg/m³ 以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行なう。なお、管理値又は指示値を超える場合は1回に限り試験を実施 することができる。再試験を実施したい場合は 2 回の測定結果のうち、配合設計と差の絶対値の小さい方で評価してよい 	レディーミクストコンクリートを使用する場合、
			空気量	JIS A 1116、JIS A 1118、JIS A 1128	供試体作製時	4.5%±1.5% (軽 量 コ ン ク リ ー ト 5%±1.5%)	
			温度	温度計による	供試体作製時	設計図書に規定	暑中、寒中コンクリート又 は監督職員が認めた場合
	現場練りコンクリート	施 工	圧縮強度	JIS A 1108、JIS A 1115、JIS A 1132	1 日ごとに少なくとも1 回、又はコンクリート 150m ³ ごとに 1 回、1 回につき 3 個の 28日強度用供試体を作製	1 回の試験結果は設計基準強度の値 85%以上。 3 回の試験結果の平均値は設計基準強度以上であること。	設計基準強度は設計図書による
	レディーミクストコンクリート	施 工	圧縮強度	JIS A 1108、JIS A 1115、JIS A 1132	1 日ごとに少なくとも1 回、又はコンクリート 150m ³ ごとに 1 回、1 回につき 3 個の 28日強度用供試体を作製 JIS の工場製品で同一の配合の 1 日当たり打設量が少量の場合は、監督職員の承諾を得て打設日数に関 係なく100m ³ ごとに 1 回とすることができる。	1 回の試験結果は呼び強度(指定強度)の値 85%以上。 3 回の試験結果の平均値は呼び強度(指定強度)以上であること。	呼び強度は設計図書による

3. 土工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
土	搬入盛土 (購入土)	材料	土の含水比試験	JIS A 1203	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1204	当初及び材料が異なるごとに 1 回	最大寸法 300 mm	
			土の塑性指数試験	JIS A 1205	当初及び材料が異なるごとに 1 回	0.425 mmふるい通過分の塑性指数(PI)30 以下	
			CBR 試験	JIS A 1211 による	当初及び材料が異なるごとに 1 回	仕様密度における修正 CBR5%以上	
			土の締固め試験	JIS A 1210	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
	施工		土の含水比試験	JIS A 1203、簡易方法 又は RI 法 による	1 日ごとに 1 回、又は 2,000 m ³ ごとに 1 回 (RI 法)	最適含水比付近	
			締固め密度試験	最大粒径 ≤ 53 mm：砂置換法 (JIS A 1214最大粒径 > 53 mm：突砂法舗装 調査・試験法便覧Ⅲ 7-2 又は RI 法による	2,000 m ³ ごとに 1回、又は施工箇所一層ごとに 1 日 15 点 (RI 法)	材料の項で求めた最大乾燥密度の 90%以上 RI 法による場合は 92%以上	
			飽和度試験	JIS A 1202 土粒子の密度試験方 法、現場における土の飽和度 又は空気間隙率試験方法	2,000 m ³ ごとに 1 回	85～95%(空気間隙率 2～10%)	粘性土に適用
			工法規定	タスクメータによる	設計図書に規定	設計図書に規定	中硬岩、硬岩
			土工	流用盛土 (流用土、発生土、採取土)	材 料	土の含水比試験	JIS A 1203
土の塑性指数試験	JIS A 1205	当初及び材料が異なるごとに 1回	設計図書に規定				
土の締固め試験	JIS A 1210	当初及び材料が異なるごとに 1回					
施 工	土の含水比試験	JIS A 1203、簡易方法 又は RI 法	1 日ごとに 1 回、又は 2,000 m ³ ごとに 1 回 (RI 法)	最適含水比付近			
	締固め密度試験	最大粒径 ≤ 53 mm：砂置換法 (JIS A 1214 最大粒径 > 53 mm：突砂法 舗装調査・試験法便覧 Ⅲ 7-2、又 は RI 法による	2,000 m ³ ごとに 1回、又は施工箇所一層ごとに 1 日 15 点 (RI 法)	材料の項で求めた最大乾燥密度の 90%以上 RI 法による場合は 92%以上			
	飽和度試験	JIS A 1202 土粒子の 密度試験 方法、現場に おける土の飽和度又 は 空気間隙率試験方法による	2,000 m ³ ごとに 1 回	85～95% (空気間隙率 2～10%)	粘性土に適用		
工法規定	タスクメータによる	設計図書に規定	設計図書に規定	中硬岩、硬岩			

4. 地盤改良工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
地 盤 改 良 工	置換え 敷砂 サンドコンパクションパイル サンドトレーン	材料	種類、品質及び粒度	JIS A 1102、 JIS A 1204	当初及び材料が異なる ごとに 1 回	設計図書に規定	搬入時に試験成績表を提出
	置 換 え	施工(陸上)	土の含水比試験	JIS A 1203 又は簡易法 又は RI 法	1 日ごとに 1 回	最適含水比付近	
			締固め密度試験	JIS A 1214(砂置換法) 又は RI 法	1,000 m ² ごとに 1 回施工箇所 1 層ごとに 1 日15 点	最大乾燥密度の 90%以上	
		施工(水中)	水質汚濁	設計図書による		設計図書に規定	
	敷砂	施工(水中)	水質汚濁	設計図書による		設計図書に規定	
	サンドコンパクションパイル	施工	打込機	磁気記録装置の有無の 確認	使用機械ごとに 1 回	磁気記録と施工実績の一致	試験施工の実施
			ケーシングパイプ内 の砂面の変動量		全数		
			砂杭の形成状況		全数		
			ケーシングパイプの 鉛直度		施工前及び監督職員の 指示したとき		
			砂の体積変化率を考 慮した管理基準値に 対応する記録		全数		
			ケーシングパイプへ の砂投入量		全数		
	サンドトレーン	施工	ケーシングパイプ内 の砂面の変動量		全数		
			ケーシングパイプ内 の鉛直度		施工前及び監督職員が 指示したとき		
			ケーシングパイプ内 への砂投入量		全数		
	バーバートレーン (排水材)	材料	種類、品質	設計図書による	当初及び材料が異なる ごとに 1 回	設計図書に規定	搬入時に試験成績表を提出
施工		打込機	磁気記録装置の有無の確認	使用機械ごとに 1 回	磁気記録と施工実績の一致	試験施工の実施	
深層混合処理	材料	セメントの物理試験	JIS R 5201	配合設計前に 1 回	・ JIS R 5210(ボルトランドセメント) ・ JIS R 5211(高炉セメント) ・ JIS R 5212(シリカセメント) ・ JIS R 5213(フライアッシュセメント) ・ JIS R 5214(エコセメント)	1.セメントは、搬入ごとに製造会社の試験表を提出 2.セメントを 3 ヶ月以上貯蔵したり湿った場合、物理 試験を行う	
		水質試験	JIS A 5308 附属書 C	工事開始前及び工事中1 回/年以上及び水質が 変わった場合	懸濁物質の量：2g/l 以下 溶解性蒸発残留物の量：1g/l以下 塩化物イオン量：200ppm 以下 水素イオン濃度：PH5.8～8.6 モルタルの圧縮強度比：材齢7 及び 28 日で 90%以上空気量の増分：±1%	・ 上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を使用 していることを示す資料による確認を行う。 ・ 上水道以外の水を使用する場合は試験成績表を提出	
		回収水の場合： JIS A 5308 附属書 C	配合設計前及び水質の変動ごとに 1 回	塩化物イオン量：200ppm以下 セメントの凝結時間の差：始発は 30分以内、終 結は60 分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢 7 及び 28 日で 90%以上	試験成績表を提出		

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
地盤改良工	深層混合処理	材料	混和材料	AE 剤及び減水剤は JIS A 6204、 フライアッシュは JIS A 6201、 高炉スラグは JIS A 6206、シリカ フェームは JIS A 6207	搬入時		試験成績表を提出
			配合設計		材料の異なるごとに 1 回	設計図書に規定	
	施工	施工	計量設備		作業開始前に行う	設計図書に規定	
			貫入引抜き試験		施工前に 1 回		
			混合処理試験		施工前に 1 回		試験打ち
			処理機	自記記録装置 機械の諸元、能力	施工前に 1 回		試験打ち
			硬化材の各材料の計量値	計量設備による	全数	設計図書に規定	
			かくはん軸の回転数		全数		
			かくはん軸の回転トルク又はこれに対応する起動力		全数		
			処理機の昇降速度		全数		
			計量器目盛の検査		作業開始前	計量誤差 水±1% セメント±1% 混和剤±3%	
			処理機の吊り荷重		監督職員の指示したとき		
			硬化材の吐出力		全数		
	処理機先端の軌跡		全数				
	載荷	材料	種類、品質及び粒度	JISA1102.1204 又は 監督職員の承諾する方法	搬入時	設計図書に規定	試験成績表を提出
			施工	沈下	計測器	設計図書に規定	
	ウェルポイント	施工	地下水位	観測井戸	設計図書に規定		
沈下			計測器	設計図書に規定			
揚水量				適時			
真空度				適時			

5. 法面工

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
法面工	法面工	材料及び施工	法面保護を張芝、筋芝又は植生により施工する場合は、9.「緑地工」を適用する。 セメントモルタル吹付けによる法面保護は、2.「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する。 法面を石・ブロック積(張)する場合は、1.「石・ブロック積(張)工」を適用する。		法面保護を張芝、筋芝又は植生により施工する場合は、9.「緑地工」を適用する。セメントモルタル吹付けによる法面保護は、2.「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する。法面を石・ブロック積(張)する場合は、1.「石・ブロック積(張)工」を適用する。		

6. 擁壁工
現場打ち擁壁工の品質管理は、2.「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する。

7. カルバート工
現場打ちカルバート工の品質管理は、2.「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する。 なお、小型水路工に使用するカルバートは、8.「小型水路工」を適用する。

8. 小型水路工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
小 型 水 路 工	基礎材	材料	骨材のふるい分け試験 土の粒度試験	JIS A 1102、JIS A 1204	当初及び材料が異なるごとに 1 回	設計図書の規定による	試験成績表を提出
			土の含水比試験	JIS A 1203	当初及び材料が異なるごとに 1 回		試験成績表を提出
	コンクリート	施工	2.「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する		2.「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する		
	鋼材	材料		JIS G 3101、JIS G3131、 JIS G 3141、JIS A 5513、 JIS B 1180、JIS B 1181、 JIS B 1186、JIS B 1256	搬入時	JIS G 3101、JIS G 3131、 JIS G 3141、JIS A 5513、 JIS B 1180、JIS B 1181、 JIS B 1186、JIS B 1256	試験成績表を提出
	コンクリート製品	材料		JIS A 5371、JIS A 5372、JIS A 5364、JIS A 5361、JIS A 5365、 JIS A 5373	搬入時	JIS A 5371、JIS A 5372、 JIS A 5364、JIS A 5361、 JIS A 5365、JIS A 5373	試験成績表を提出
	塩化ポリビニル管 強化プラスチック複合管 耐圧ポリエチレンリブ管	材料		JIS K 6741 JIS A 5350 JIS K 6780	搬入時	JIS K 6741 JIS A 5350 JIS K 6780	試験成績表を提出
	フィルター材	材料	骨材のふるい分け	JIS A 1102	採取地ごとに 1 回	共通仕様書第5編 5-4-9-2「材料」 6.1)～5) を適用	試験成績表を提出
継目材	材料		監督職員の承諾する方法	搬入時	設計図書に規定	試験成績表を提出	

9. 緑地工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
緑 地 工	植樹	材 料	樹高、幹周り	監督職員の承諾する方法	搬入時	設計図書に規定	
	播種 種子吹付	材 料	発芽試験	監督職員の承諾する方法	種子ごとに 1 回	発芽率 80%以上	試験成績表を提出

10. 付帯施設工及びプラストフェンス工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要	
付帯施設工及びプラストフェンス工	木材	材 料		監督職員の承諾する方法		設計図書に規定		
	鋼材 鉄線類	材 料		JIS G 3101、JIS G 3131、 JIS G 3141、JIS G 3350、 JIS G 3351、JIS G 3444、 JIS G 3452、JIS G 3466、 JIS G 3532、JIS G 3533、 JIS G 3548、JIS G 3552、 JIS B 1180、JIS B 1181、 JIS B 1186、JIS B 1256、 JIS H 8610、JIS H 8641	搬入時	JIS G 3101、JIS G 3131、 JIS G 3141、JIS G 3350、 JIS G 3351、JIS G 3444、 JIS G 3452、JIS G 3466、 JIS G 3532、JIS G 3533、 JIS G 3548、JIS G 3552、 JIS B 1180、JIS B 1181、 JIS B 1186、JIS B 1256、 JIS H 8610、JIS H 8641	試験成績表を提出	
	FRP	材 料	引張強度	JIS K 7165		搬入時	設計図書に規定	試験成績表を提出
			曲げ強度	JIS K 7017、A法		搬入時	設計図書に規定	試験成績表を提出
			曲げ弾性率	監督職員の承諾する方法		搬入時	設計図書に規定	試験成績表を提出
	塗料	材 料	13. 「塗装工」を適用する		13. 「塗装工」を適用する			
	溶接	材 料及び施工	14. 「溶接及び切断工」を適用する		14. 「溶接及び切断」を適用する			
	基礎コンクリート	材 料及び施工	2. 「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する		2. 「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する			
用地境界杭	材 料	コンクリートの圧縮強度	JIS A 1108、JIS A 1115、 JIS A 1132	1 日ごとに少なくとも 1回又はコンクリート 150㎡ごとに 1 回、1 回につき 3 個の 28 日 強度用供試体を作製	21N/㎡以上	JIS 工場製品で同一の配合の 1 日当たり打設量が少 量の場合は、監督職員の承諾を得て打設日数に 関係な く 100 ㎡ごとに 1 回とすることができる。		

11. ケーブルダクト工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
ケー ブル ダ ク ト 工	ケーブルダクト(コンクリート)	材料	現場練りコンクリート及びレディーミクストコンクリートについては、 2. 「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する				
	ケーブルダクト(管線材類)	材料		JIS G 3452 JIS K 6741 JIS C3105、JIS C3653、 JIS C8305、JIS C 8380	搬入時	JIS G 3452 JIS K 6741 JIS C 3105、JIS C 3653、 JIS C 8305、JIS C 8380	試験成績表を提出

12. 杭工及び矢板工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
杭 工 及 び 矢 板 工	鋼杭 (鋼管、H形)	材料	本体・付属品の化学成分、機械的性質	JIS A 5525、JIS A 5526、 JIS G 3101、JIS G 3106、 JIS G 3114、JIS G 3125、 JIS G 3444 (製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認)	搬入時、ロットごと	JIS に適合していること	試験成績表(検査証明書)を提出
			外観	JIS A 5525、JIS A 5526、 JIS G 3101、JIS G 3106、 JIS G 3114、JIS G 3125、 JIS G 3444 (観察)	搬入時、全数	有害な傷、変形等がないこと	
			形状寸法	JIS A 5525、JIS A 5526、 JIS G 3101、JIS G 3106、 JIS G 3114、JIS G 3125、 JIS G 3444 (製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認)	搬入時	JIS 及び設計図書の形状寸法 に適合していること	試験成績表(検査証明書)を提出 工揚出荷時の測定表を含む
			溶接部	設計図書による (JIS Z 3104 放射線透過試験、 JIS Z 3060 超音波探傷試験など)	設計図書による	割れ、ブローホール及びびのど 厚並びにサイズの過不足等 有害な欠陥がないこと	試験成績表(検査証明書)を提出
	コンクリート杭	材料	外観、形状寸法	JIS A 5372、JIS A 5373	搬入時	JIS A 5372、5373	試験成績表(検査証明書)を提出
	場所打コンクリート杭	材 料 及 び 施 工	2.「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する		2.「無筋、鉄筋コンクリート」を適用する		
	鋼矢板	材料	化学成分、機械的性質	JIS A 5523、JIS A 5528 (製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認)	搬入時、ロットごと	JIS に適合していること	試験成績表(検査証明書)を提出
			外観	JIS A 5523、JIS A 5528 (製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認)	搬入時、全数	有害な傷、変形等がないこと	
			形状寸法	JIS A 5523、JIS A 5528 (製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認)	搬入時	JIS 及び設計図書の形状寸法 に適合していること	試験成績表(検査証明書)を提出 工揚出荷時の測定表を含む
			溶接部	設計図書による (JIS Z 3104 放射線透過試験)	設計図書による	割れ、ブローホール及びびのど 厚並びにサイズの過不足等 有害な欠陥がないこと	試験成績表(検査証明書)を提出
	鋼管矢板	材料	本体・付属品の化学成分、機械的性質	JIS A 5530 (製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認)	搬入時、ロットごと	JIS に適合していること	試験成績表(検査証明書)を提出
			外観	JIS A 5530 (観察)	搬入時、全数	有害な傷、変形等がないこと	
			形状寸法	JIS A 5530 (製造工場の試験成績表（検査証明書）により確認)	搬入時	JIS 及び設計図書の形状寸法 に適合していること	試験成績表(検査証明書)を提出 工揚出荷時の測定表を含む
			溶接部	設計図書による (JIS Z 3104 放射線透過試験、 JIS Z 3060 超音波探傷試験など)	設計図書による	割れ、ブローホール及びびのど 厚並びにサイズの過不足等 有害な欠陥がないこと	試験成績表(検査証明書)を提出
	コンクリート 矢板	材料	外観、形状寸法	JIS A 5372、JIS A5373	搬入時	JIS A 5372、5373	試験成績表(検査証明書)を提出

13. 塗装工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
塗 装 工	塗 料	材 料		JIS K 5600-1-1~9-3	搬入時	JIS K 5600	試験成績表を提出

14. 溶接及び切断工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
溶 接 及 び 切 断 工	溶接材料	材 料	材質	種類 （観察）	施工中適宜	設計図書による	
				JIS Z 3211、JIS Z 3312、 JIS Z 3313、JIS Z 3319 （製造工場の試験成績表により確認）	搬入前に 1 回	設計図書による	監督職員が指示したとき 試験成績表（検査証明書）を提出
			溶接部の強度	引張り及び曲げ （JISZ 3121、JISZ 3131 等公的機関の試験成績による確認）	設計図書による	設計図書による	監督職員が指示したとき 試験成績表（検査証明書）を提出
		非破壊試験、カラーチェック （JIS Z 3104 放射線透過試験の 他、設計図書による）	設計図書による	設計図書による	写真データを提出		
	ガス切断材		材質	種類 （観察）	施工中適宜	設計図書による	
				JIS K 1101、JIS K1902 （製造工場の試験成績表により確認）	搬入前に 1 回	設計図書による	監督職員が指示したとき 試験成績表（検査証明書）を提出

15. コンクリート舗装工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要	
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	路 床 工	盛土路床工	材料	土の含水比試験	JIS A 1203	当初及び材料の異なるごとに 1 回		
				土の粒度試験	JIS A 1204	当初及び材料の異なるごとに 1 回	最大寸法 100 mm (150 mm)	()路床上部 30 cmを除く部分
				土の塑性指数試験	JIS A 1205	当初及び材料の異なるごとに 1 回	0.425 mmふるい通過分の塑性指数(P1)10 以下	
				CBR 試験	JIS A 1211 による	当初及び材料の異なるごとに 1 回	仕様密度における修正 CBR 10%以上	
				土の縮固め試験	JIS A 1210 に規定する D 又は E の方法、又は設計図書の規定による	当初及び材料の異なるごとに 1 回		
		施工	含水比試験	JIS A 1203、簡易方法又は RI 法による	1 日ごとに 1 回、又は 2,000㎡ごとに 1 回 (RI 法)	最適含水比付近		
			縮固め密度試験	最大粒径 ≤ 53 mm：砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 > 53 mm：突砂法 舗装調査・試験法便覧 III 7-2 又は RI 法による	2,000 ㎡ごとに 1 回、又は施工箇所一層ごとに 1 日 15 点 (RI 法)	材料の項で求めた90%以上 (縮固め試験 (JIS A 1210) D・E 法) ただし、JIS A 1210 D・E 法での管理は、標準の施工仕様よりも縮固めエネルギーの大きな転圧方法 (例えば、標準よりも転圧力の大きな機械 を使用する場合や1層あたりの仕上り厚を薄くする場合) に適用する。RI 法では最大乾燥密度の92%以上 (縮固め試験 (JIS A 1210) D・E 法)。		
			平板荷重試験	JIS A 1215	2,000 ㎡ごとに 1 回	設計図書に規定		
			ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧 III-7-4 による	仕上げ面全体を 1 回以上	監督職員の承諾		
	切土路床工	材料	含水比試験	JIS A 1203	2,000 ㎡ごとに 1 回			
			土の塑性指数試験	JIS A 1205	2,000 ㎡ごとに 1 回	設計図書に規定		
土の縮固め試験			JIS A 1210 に規定する D又は E の方法 又は設計図書の規定による	2,000 ㎡ごとに 1 回				

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
コンクリート舗装工	路床工	切土路床工 施工	土の含水比試験	JIS A 1203、簡易方法又は RI 法による	1 日ごとに 1 回、又は 2,000㎡ごとに 1 回 (RI 法)	最適含水比付近	
			締固め密度試験	最大粒径 ≤ 53 mm：砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 > 53 mm：突砂法 舗装調査・試験法便覧 III 7-2 又は RI 法による	2,000 ㎡ごとに 1 回、又は施工箇所 1 層ごとに 1 日 15 点 (RI 法)	材料の項で求めた最大乾燥密度の90%以上 (締固め試験 (JIS A 1210) D・E 法) ただし、JIS A 1210 D・E 法での管理は、標準の施工仕様よりも締固めエネルギーの大きな転圧方法 (例えば、標準よりも転圧力の大きな機械を使用する場合や 1 層あたりの仕上り厚を薄くする場合) に適用する。RI 法では最大乾燥密度の92%以上 (締固め試験 (JIS A 1210) D・E 法)	
			平板載荷試験	JIS A 1215	2,000 ㎡ごとに 1 回	設計図書に規定	
			ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧 III 7-4 による	仕上げ面全体を 1 回以上	監督職員の承諾	
	しゃ断層	材料	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	当初及び材料が異なるごとに 1 回	設計図書に規定	
			含水比試験	JIS A 1203	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
	凍上抑制層	材料	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	当初及び材料が異なるごとに 1 回	設計図書に規定	
			骨材の微粒分量試験	JIS A 1103	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
			土の締固め試験	JIS A 1210 に規定する D 又は E の方法、又は 設計図書の規定による	当初及び材料の異なるごとに 1 回		
		施工	締固め密度試験	最大粒径 ≤ 53 mm：砂置換法 (JIS A 1214) 最大粒径 > 53 mm：突砂法 舗装調査・試験法便覧 III 7-2、又は RI 法による。	2,000 ㎡ごとに 1 回、又は施工箇所一層ごとに 1 日 15 点 (RI 法)	材料の項で求めた最大乾燥密度の 90%以上	
	下層路盤	材料	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	当初及び材料が異なるごとに 1 回	設計図書による (記載なき場合、最大粒径 50mm)	
			土の含水比試験	JIS A 1203	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
			土の塑性指数試験	JIS A 1205	当初及び材料が異なるごとに 1 回	0.425mmふるい通過分の塑性指数 (PI) 6 以下	
			修正 CBR 試験	舗装調査・試験法便覧 III 5-1 による	当初及び材料が異なるごとに 1 回	クラッシャーラン：20%以上 クラッシャーラン鉄鋼スラグ：30%以上 再生クラッシャーラン 20% [30%] 以上	再生クラッシャーラン使用の場合、第5編 第5章 5-5-4-2 4.6) 参照
			土の締固め試験	JIS A 1210 に規定する D 又は E の方法、又は 設計図書の規定による	当初及び材料の異なるごとに 1 回		

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	下層路盤	施 工	含水比試験	JIS A 1203、 又は簡易方法による	1 日ごとに 1 回	最適含水比付近	
			縮固め密度試験	JIS A 1214(砂置換法) 又は舗装調査・試験法便覧Ⅲ 7-2 による	各層ごと、2,000 m ² ごとに 1 回	材料の項で求めた最大乾燥 密度の 95%以上	
			平板載荷試験	JIS A 1215	仕上げ面で 2,000 m ² ごとに 1 回	設計図書に規定	上層路盤にアスファルト 安定処理工法又はセメント安 定処理工法が採用さ れている場合
			ブルーフローリング	舗装調査・試験法便覧Ⅲ 7-4 によ る	仕上げ面全体を 1 回以上	監督職員の承諾	
	上層路盤 (粒度調整及び再生粒度 調整)	材 料	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	当初及び材料が異なるごとに 1 回	最大粒径は 40mm	
			土の含水比試験	JIS A 1203	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
			土の塑性指数試験	JIS A 1205	当初及び材料が異なるごとに 1 回	0.425mmふるい通過分の塑性 指数(PI)4 以下	
			修正 CBR 試験	舗装調査・試験法便覧Ⅲ 5-1 によ る	当初及び材料が異なるごとに 1 回	粒度調整材：80%以上 粒度調整鉄鋼スラグ、水硬 性粒 度調整鉄鋼スラグ：80%以上	
			土の縮固め試験	JIS A 1210 に規定する D 又は E の方法、又は 設計図書の規定によ る	1 日ごとに 1 回		
			含水比試験	JIS A 1203、又は簡易方 法による	1 日ごとに 1 回	最適含水比付近	
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	各層ごと、2,000 m ² ごとに 1 回	材料を承諾した時の値に對 して 2.36 mm±10% 以内、0.075mm±4%以内	
			縮固め密度試験	JIS A 1214(砂置換法)又は舗装調 査・試験法便 覧Ⅲ 7-2 による	仕上げ面で 2,000 m ² ごとに 1 回	材料の項で求めた最大乾燥密度の 95%以上	
平板載荷試験	JIS A 1215	仕上げ面で 2,000 m ² ごとに 1 回	設計図書に規定				

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要	
コンクリート舗装工	上層路盤 (セメント安定処理)	材 料	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	最大粒径 40 mm		
			土の含水比試験	JIS A 1203	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回			
			土の塑性指数試験	JIS A 1205	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	0.425mmふるい通過分の塑性指数(PI)9 以下		
			骨材の密度及び吸水率試験	細骨材はJIS A 1109、粗骨材はJIS A 1110	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回			
			セメントの物理試験	JIS R 5201	配合設計前に 1 回	JIS R 5210、JIS R 5211	試験成績表を提出	
			配合設計		製造所及び材料が異なるごとに 1 回		配合表を提出	
	施 工	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	1 日ごとに 1 回	示方配合を決定した時の値に対して 2.36mm±10%以内、0.075 mm±4%以内			
		含水比試験	JIS A 1203	1 日ごとに 1 回	最適含水比付近			
		一軸圧縮試験	舗装調査・試験法便覧Ⅲ5-2 による	1 日ごとに 1 回	2.0N/mm ² 以上			
		セメント量	監督職員の承諾する方法	1 日ごとに 1 回	示方配合を決定した時の値に対して±0.5%以内			
		締固め密度試験	JIS A 1214	2,000 m ² ごとに 1 回	一軸圧縮試験で求めた最大乾燥密度の 95%以上			
	上層路盤 (アスファルト安定処理)	材 料	16. 「アスファルト舗装工」を適用する		16. 「アスファルト舗装工」を適用する			
			塑性指数試験	JIS A 1205	当初及び材料が異なるごとに 1 回	0.425mmふるい通過分の塑性指数(PI)9 以下	再生加熱アスファルト 混合物の使用時は舗装 再生便覧を参考とする。	
		アスファルトプラント	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	ホットピン、1 日ごとに 1 回	現場配合を決定した時の値に対して 2.36 mm ±10% 以内、0.075mm±4%以内		
		温度測定(アスファルト・骨材・混合物)	温度計による	アスファルトは、ケトルごと 1日ごとに 1 回 骨材は、ホットシュートにて 1 日ごとに 1 回 混合物は、トラック 1 台ごとに 1 回(ミキサー排出時)	・アスファルトは配合設計で決定した温度の±15℃ ・骨材は配合設計で決定した温度の±25℃ ・混合物は 185℃以下で配合設計で決定した温度の±25℃	再生加熱アスファルト混合物の使用時は舗装再生 便覧を参考とする。		

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	上層路盤 (アスファルト安定処 理)	施工	混合物の打込み温度 測定 (初期転圧前)	温度計による	トラック 1 台ごとに 1 回	110℃以上	改質合材は別途、設計図 書にて規定
			基準密度測定	舗装調査・試験法便覧 III-2-1 によ る	工事開始後、最初の 2 日間の午 前・午後の各 3 個のマーシャル供 試体を作製 (計 3×2×2=12)	基準密度は測定した密度の平均 値とし、監督職 員の承諾を得るものとする。	
			マーシャル安定度試験	舗装調査・試験法便覧 III-2-1 によ る	1 日ごとに 1 回	安定度 3.45kN 以上 フロー値(1/100cm)10~40 空隙率 3~12%	
			混合物の現場密度測定	舗装調査・試験法便覧 III-2-1 によ る	2,000 m ³ ごとに 1 回	基準密度の 95%以上	再生加熱アスファルト混 合物の使用時は舗装再生 便覧 を参考とする。
	上層路盤 (アスファルト中間層)	材料 及び 施工	アスファルト安定処理工法を適用する。		アスファルト安定処理工法を適用する。ただし、マーシャル安定度試験の規格値は、安定度 4.90kN 以上、 フロー値(1/100 cm)20~40、空隙率 3~6%、飽和度 70~85%		再生加熱アスファルト混 合物の使用時は舗装再生 便覧 を参考とする。
	無筋コンクリート版	材料	コンクリート中の塩 化物含有量 の限度	JIS A 5308、JIS A 1144	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	共通仕様書第 2 編 2-4-2「コンク リート舗装 の材料」12.4)を適用	試験成績表を提出
			セメントの物理試験	JIS R 5201	配合設計前に 1 回	・ JIS R 5210(ポルトランドセメン ト) ・ JIS R 5211(高炉セメント) ・ JIS R 5212(シリカセメント) ・ JIS R 5213(フライアッシュセメン ト)	1.セメントは、搬入ごと に製造会社の試験表を提 出 2.セメントを 3 ヶ月以上 貯蔵したり湿った場合、物 理試験を行う
			水質試験	JIS A 5308 附属書 C	工事開始前及び工事中 1 回/年以上及び水質が 変わった場合	懸濁物質の量：2g/l 以下 溶解性蒸発残留物の 量：1g/l 以下 塩化物イオン量：200ppm 以下 水素イオン濃度：PH5.8~8.6 モルタルの圧縮強度比：材齢 7 及び 28 日で 90% 以上 空気量の増分：±1%	・上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を 使用している ことを示す資料による 確認を行う。 ・上水道以外の水を使 用する場合は試験成績 表を提出
			回収水の場合； JIS A 5308 附属書 C		配合設計前及び水質の変動ごとに 1 回	塩化物イオン量：200ppm 以下 セメントの凝結時間の差：始発は 30 分以内、 終結は 60 分以内 モルタルの圧縮強度比：材齢 7 及び 28 日で 90%以上	試験成績表を提出
			骨材の密度及び吸水 率試験	細骨材は JIS A 1109 粗骨材は JIS A 1110	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-2 「コンクリート舗装の材 料」12.1)~13.4)を適 用	試験成績表を提出
骨材のふるい分け試 験			JIS A 1102	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-2 「コンクリート舗装の材 料」12.1)~13.4)を適 用	試験成績表を提出	

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	無筋コンクリート版	材 料	骨材の有害物試験	骨材中に含まれる粘土塊量の試験は、JIS A 1137 骨材微粒分量試験方法は JIS A 1103	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	細骨材は、共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-2「コンクリート舗装の材料」12.2)を適用 粗骨材は、共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-2「コンクリート舗装の材料」13.2)を適用	試験成績表を提出
			細骨材の有機不純物試験	JIS A 1105	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-2「コンクリート舗装の材料」12.3)を適用	試験成績表を提出
			骨材の耐久性試験	安定性試験は、JIS A 1122、アルカリシリカ反応性試験は、JIS A 5308 付属書 B による	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-2「コンクリート舗装の材料」12.6)、13.3)を適用	試験成績表を提出
			細骨材の塩分含有量試験	土木学会基準 JSCE-C502-2018 海砂の塩化物イオン含有率試験方法（滴定法）（案）」による	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	NaCl に換算して 0.04%以下	試験成績表を提出
			砕砂及び砕石の品質試験	JIS A 5005	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回		試験成績表を提出
			高炉スラグ細骨材及び粗骨材の品質試験	JIS A 5011-1~4	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回		試験成績表を提出
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	35%以下 積雪寒冷地は 25%以下	試験成績表を提出
			混和材料	AE 剤及び減水剤は JIS A 6204、 フライアッシュは JIS A 6201 高炉スラグは JIS A 6206、シリカフュームは JIS A 6207	J I S 工場製品：製造前及び使用材料変更時、 J I S 工場製品以外：搬入時		試験成績表を提出
			目地材料	設計図書に規定	搬入時		試験成績表を提出
			鋼材	ダウエルバーは、JIS G 3112、JIS G 3101 タイバーは、JIS G 3112、鉄網は、JIS G 3551、JIS G 3112	搬入時		試験成績表を提出
			路盤紙	JIS Z 1702 JIS P 3401	搬入時		試験成績表を提出
			石油アスファルト乳剤の品質試験	JIS K 2208	搬入時	JIS K 2208	試験成績表を提出
			示方配合設計		製造所及び材料が異なるごとに 1 回		配合報告書を提出
			現場配合設計		製造所及び材料が異なるごとに 1 回		配合報告書を提出

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	コンクリートプラント (レディーミクストコン クリートは除く)	施 工	コンクリートの塩化 物含有量	JIS A 5308 による (JIS A 1144)	材料が異なるごと	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-2「コンクリ ート舗装の材料」11.4)を適用	
			骨材のふるい分け試 験	JIS A 1102	細骨材 1 日ごとに 2 回 粗骨材 1 日ごとに 1 回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-2「コンクリ ート舗装の材 料」12.1)～13.4)を適用	砂の粗粒率(F.M)が 0.2 以上変化した場合、配合修正
			骨材の表面水率試験	JIS A 1111 又は監督職員 の承諾す る方法	細骨材 1 日ごとに 2 回 粗骨材 1 日ごとに 1 回		
			計量器目盛の検査		作業開始前	水±1% セメント±1% 骨材±3% 混和材±2% 混和剤±3%	
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	コンクリート (打ち込み現場)	施 工	スランプ試験	JIS A 1101、JIS A1115	圧縮強度試験用供試体採取 時及び打ち込み中 に品質の 変化が認められたとき。	2.5±1 cm又は沈下度 30 秒、 5.0cm±1.5cm	・スランプ 6.5cm は人力 施工に適用。 ・小規模工種で 1 工種当り の総使用量が 50 m ³ 未満の 場合は 1 工種 1 回以上。また生コンクリート工場 (JIS マーク表示認証工場) の品質証明書等のみとす ることができる。
			空気量の測定	JIS A 1116、JIS A 1118 JIS A 1128	圧縮強度、曲げ強度試験用 供試体採取時及び 打ち込み 中に品質の変化が認められ たとき。	4.5±1.5%	小規模工種で 1 工種当り の総使用量が 50 m ³ 未満の 場合は 1 工種 1 回以上。また生コンクリート工場 (JIS マーク表示認証工場) の品質証明書等のみとす ることができる。
			温度	温度計による	供試体作製時	設計図書に規定	暑中、寒中コンクリート又 は監督職員が認めた場合
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	無筋コンクリート版 (現場練りコンクリ ート)	施工	曲げ強度試験	JIS A1106、JIS A1115、JIS A1132	1 日ごとに少なくとも 1 回 又はコンクリート 150 m ³ ごとに 1 回、1 回 につき 3個の 28 日強度用供試体 を 作製	28 日強度は、各供試体の 試験結果が設計基準 強度 の 85%以上、3 個の供試 体の試験結果の 平均値が 設計基準強度以上	「設計基準強度」空港 基本施設用は 5.0N/mm ² 以上、 道路施 設用は 4.5N/mm ² 以上
	無筋コンクリート版 (レ ディーミクストコン クリート)	施工	曲げ強度試験	JIS A1106、JIS A1115、JIS A 1132	1 日ごとに少なくとも 1 回又はコンクリート 150 m ³ ごとに 1 回、1 回につき 3個の 28 日 強度用供試体 を 作製	28 日強度は、各供試体の 試験結 果が 呼び強 度の 85%以上、3 個の供試体 の試験結果の平 均値が呼 び強度以上	「呼び強度」空港基本 施設用は、5.0N/mm ² 以上、 道路 施 設 用 は 4.5N/mm ² 以上
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	連続鉄筋コンクリ ート版	材 料 及 び 施 工	「無筋コンクリート版」を適用する		「無筋コンクリート版」を適用する		

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要		
コ ン ク リ ー ト 舗 装 工	P C舗装 (現場練りコンクリート 及びレディーミクスト コンクリート)	材料	骨材の粒度試験	JIS A 1102	配合設計前及び材料が異なるごとに 1 回	設計図書に規定	試験成績表を提出		
			P C鋼材の材質試験	P C鋼より線 JIS G 3536 P C鋼棒 JIS G 3109	搬入時	設計図書に規定	試験成績表を提出		
			定着体の材質試験	支圧板 JIS G 3101 内筒管 JIS G 3444 外筒管 JIS G 3452	搬入時	設計図書に規定	試験成績表を提出		
			定着具の材質試験	設計図書に規定	搬入時	設計図書に規定	試験成績表を提出		
			シースの材質試験	設計図書に規定	搬入時	設計図書に規定	試験成績表を提出		
			その他の試験（測定）項目等は、「無筋コンクリート版」を適用する			その他の試験（測定）項目等は、「無筋コンクリート版」を適用する			
	P C舗装 (P Cグラウト)	材料	セメントの物理試 験	JIS R 5201	搬入時	JIS R 5210	1. 試験成績表を提出 2. セメントを 3 箇月以上貯蔵又は湿った場合は、物理 試験を行う		
			水質試験	JIS A 5308 附属書 C	工事開始前及び工事中 1 回/年以上及び水質が 変わった場合	懸濁物質の量：2g/l 以下 溶解性蒸発残留物の 量：1g/l 以下 塩化物イオン量：200ppm 以下 水素イオン濃 度：PH5.8～8.6 モルタルの圧縮強度比：材齢 7 及び 28 日で 90% 以上 空気量の増分：±1%	・上水道を使用している場合は試験に換え、上水道を 使用していることを示す資料による 確認を行う。 ・上水道水以外の水を使用する場合は試験成績表を提出		
			回収水の場合： JIS A 5308 附属書 C	配合設計前及び水質の変 動ごとに 1 回	塩化物イオン量：200ppm 以下 セメントの 凝結時 間の 差：始発は 30 分以 内、終結は 60 分以内 モルタルの圧縮強度比： 材齢 7 及び 28 日で 90% 以上	試験成績表を提出			
			示方配合設計		製造前及び材料が異なるごとに 1 回		示方配合表を提出		
			現場配合設計	監督職員の承諾する 方法	製造前及び材料が異なるごとに 1 回		配合報告書を提出		
			「無筋コンクリート版」を適用する			「無筋コンクリート版」を適用する			
	P C舗装 (現場練りコンクリ ート)	施 工	「無筋コンクリート版」を適用する			「無筋コンクリート版」を適用する			
			P C舗装 (P Cグラウト設備)	施 工	計量器目盛の検査		工事開始前に 1 回		
			キャリブレーション(グラウトミ キサ)		監督職員の承諾する 方法	工事開始前に 1 回	設計図書に規定		
キャリブレーション(グラウトボ ンプ)			監督職員の承諾する 方法		工事開始前に 1 回	設計図書に規定			
練り混ぜ性能試験	監督職員の承諾する 方法	工事開始前に 1 回	設計図書に規定		試験成績表を提出				

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
コ ン ク リ ト 舗 装 工	PC舗装 (現場練りコンクリート及びレディーミクス トコンクリート)	施工	スランプ試験	JIS A 1101、JIS A 1115	供試体作製時	2.5±1cm 又は沈下度 30 秒、6.5 cm±1.5cm	
			空気量試験	JIS A1115、JIS A1116 JIS A 1118、JIS A 1128	供試体作製時	4.5±1.5%	
			温度測定	温度計による	供試体作製時	設計図書に規定	
			1次仮緊張前の圧縮 強度試験	JIS A1108、JIS A1115 JIS A1132	1次仮緊張前に1回、1回につき3個の供試 体を作製	各供試体の試験結果が設計基準強度の85%以 上、3個の供試体の試験結果の平均値が設計基 準強度以上	「設計基準強度」与える支圧強度の2倍以上
	PC舗装 (現場練りコンクリート)	施工	圧縮強度試験	JIS A 1108 JIS A 1115 JIS A 1132	1日ごとに少なくとも1回又はコンクリート 150 m ³ ごとに1回、1回につき3個の28日 強度用供試体を作製	28日強度は、各供試体の試験結果が設計基準強 度の85%以上、3個の供試体の試験結果の平均 値が設計基準強度以上	呼び強度は、設計図書による
			曲げ強度試験	JIS A 1106 JIS A 1115 JIS A 1132	1日ごとに少なくとも1回又はコンクリート 150 m ³ ごとに1回、1回につき3個の28日 強度用供試体を作製	28日強度は、各供試体の試験結果が設計基準強 度の85%以上、3個の供試体の試験結果の平均 値が設計基準強度以上	「設計基準強度」空港基本施設用は5.0N/mm ² 以上、道 路施設用は4.5N/mm ² 以上
	PC舗装(レディーミク ストコンクリート)	施工	圧縮強度試験	JIS A 1108 JIS A 1115 JIS A 1132	1日ごとに少なくとも1回又はコンクリート 150 m ³ ごとに1回、1回につき3個の28日 強度用供試体作製	28日強度は、各供試体の試験結果が 呼び強 度の85%以上、3個の供試体の試験結果の平均 値が呼び強度以上	呼び強度は、設計図書による
			曲げ強度試験	JIS A 1106 JIS A 1115 JIS A 1132	1日ごとに少なくとも1回又はコンクリート 150 m ³ ごとに1回、1回につき3個の28日 強度用供試体を作製	28日強度は、各供試体の試験結果が 呼び強 度の85%以上、3個の供試体の試験結果の平均 値が呼び強度以上	「呼び強度」空港基本施設用は5.0N/mm ² 以上、道 路施設用は4.5N/mm ² 以上
	PC舗装 (PCグラウト)	施 工	流動性試験	土 木 学 会 規 準 JSCE-F531-2018「PC グラウトの流動性試験方法 (案)」による	1日ごとに1回	JP ロートによる流下時間 監督職員の承諾	
			膨張率・ブリーディング試験	土木学会規準 JSCE-F532-2018「PCグラウトのブ リーディング率及び膨張率試験方 法(ポリエチレン袋方法)」 又は	1日ごとに1回	0.5%以下	膨張率
				JISCE-F533-2013「PCグラウトのブ リーディング率及び膨張率試験方 法(容器方法) による	1日ごとに1回	0.0%以下	ブリーディング率
			水セメント比測定	水及びセメントの重量測定	1日ごとに1回	45%以下	
圧縮強度試験			土 木 学 会 規 準 JSCE-G531-2013 「PCグラウトの圧縮 強度試験方 法」による	1日ごとに1回、1回につ き3個の28日強度用供試 体を作製	28日強度は、各供試体の 試験結果が設計基準 強度の85%以上、3個の供試体の試験結果の平 均値が 設計基準強度以上	「設計基準強度」20N/mm ² 以上	
温度測定			温度計による	1日ごとに1回	設計図書に規定		

16. アスファルト舗装工

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工	路床工 しゃ断層 凍上抑制層	材料及び施工	15. 「コンクリート舗装工」を適用する。なお、平板載荷試験を除く		15. 「コンクリート舗装工」を適用する。なお、平板載荷試験を除く		
		施工	現場CBR試験	JIS A 1222	2,000m ² ごとに 1 回	設計図書に規定	
	下層路盤	材料	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	当初及び材料が異なるごとに 1 回	設計図書の規定による。 (規定無き場合は最大粒径 50mm)	
			土の含水比試験	JIS A 1203	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
			土の塑性指数試験	JIS A 1205	当初及び材料が異なるごとに 1 回	0.425 mmふるい通過分塑性指数(P1) タイプ A, B 6 以下 タイプ C 10 以下	・タイプ A, B, C の規定は、共通仕様書第 2 編 2-4-3 による
			修正CBR試験	舗装調査・試験法便覧 III 5-1 による	当初及び材料が異なるごとに 1 回	タイプ A 30%以上 タイプ B 20%以上 タイプ C 10%以上	
			土の縮固め試験	JIS A 1210 に規定する D 又は E の方法、又は 設計図書による	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
	上層路盤 (粒度調整及び再生粒度調整)	材料	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	当初及び材料が異なるごとに 1 回	設計図書に規定	
			土の含水比試験	JIS A 1203	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
			土の塑性指数試験	JIS A 1205	当初及び材料が異なるごとに 1 回	0.425 mmふるい通過分の 塑性指数(P1)4 以下	
			修正CBR試験	舗装調査・試験法便覧 III 5-1 による	当初及び材料が異なるごとに 1 回	80%以上	
			土の縮固め試験	JIS A 1210 に規定する D 又は E の方法、又は 設計図書による	当初及び材料が異なるごとに 1 回		
		施工	15. 「コンクリート舗装工」を適用する。なお、平板載荷試験を除く		15. 「コンクリート舗装工」を適用する。なお、平板載荷試験を除く		
		上層路盤 (セメント安定処理)	材料	15. 「コンクリート舗装工」を適用する		15. 「コンクリート舗装工」を適用する	
一軸圧縮試験				舗装調査・試験法便覧 III-5-2 による	1 日ごとに 1 回	3N/mm ² 以上	
その他は、15. 「コンクリート舗装工」を適用する				その他は、15. 「コンクリート舗装工」を適用する			

工種	種別	材料、施工別	試験(測定)項目	試験(測定)方法	試験(測定)頻度	規格値	摘要
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工	上層路盤 (アスファルト安定処理)	材料	骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	当初及び材料が異なるごとに1回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-3「アスファルト舗装の材料」4.を適用	
			その他は、16.「アスファルト舗装工」表層及び基層(加熱アスファルト混合物)、材料を適用する。	その他は、16.「アスファルト舗装工」、表層及び基層(加熱アスファルト混合物)、材料を適用する。	再生加熱アスファルト混合物の使用時は舗装再生便覧を参考とする。		
		施工	マーシャル安定度試験	舗装調査・試験法便覧 III-2-1 による	1日ごとに1回(1回に3個)	「基本施設タイプA」は、マーシャル安定度4.90KN以上、フロー値(1/100cm)20~40、空隙率3~8%	突固め回数は、両面各75回
						「基本施設タイプB」は、マーシャル安定度3.45KN以上、フロー値(1/100cm)20~40、空隙率3~8%	突固め回数は、両面各50回
「道路及び駐車場」は、マーシャル安定度3.45KN以上、フロー値(1/100cm)10~40、空隙率3~12%	突固め回数は、両面各50回						
その他は、16.「アスファルト舗装工」、表層及び基層(加熱アスファルト混合物)、施工を適用する。	その他は、16.「アスファルト舗装工」、表層及び基層(加熱アスファルト混合物)、施工を適用する。ただし、混合物の密度の規格値は以下のとおりとする。基本施設の上層路盤(アスファルト安定処理路盤)は基準密度の98%以上道路及び駐車場の上層路盤(アスファルト安定処理路盤)は基準密度の95%以上	再生加熱アスファルト混合物の使用時は舗装再生便覧を参考とする。					
フ ァ ァ ル ト 舗 装 工	表層及び基層 (加熱アスファルト混合物)	材 料	ストレートアスファルトの品質試験	JIS K 2207	配合設計前に1回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-3「アスファルト舗装の材料」7.1)を適用	試験成績表を提出
			ゴム・熱可塑性エラストマーの品質試験	JIS K 2207 及び舗装調査・試験法便覧III-1-2 による	配合設計前に1回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-3「アスファルト舗装の材料」7.2)~4)を適用	試験成績表を提出
			石油アスファルト乳剤の品質試験	JIS K 2208	搬入時	JIS K 2208	試験成績表を提出
			骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	当初及び材料が異なるごとに1回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-3「アスファルト舗装の材料」7.4)を適用	試験成績表を提出
			碎石の品質	JIS A 5001	当初及び材料が異なるごとに1回		試験成績表を提出
			骨材の安定性試験	JIS A 1122	当初及び材料が異なるごとに1回		試験成績表を提出
			骨材の有害物含有量試験	JIS A 1137 及び舗装調査・試験法便覧III-1-1 による	当初及び材料が異なるごとに1回	粘土、粘土塊 0.25%以下 軟らかい石片 5.0%以下 細長、あるいは扁平な石片 10.0%以下	試験成績表を提出
			骨材の密度及び吸水率試験	JIS A 1110	当初及び材料が異なるごとに1回	比重 2.45 以上 吸水率 3%以下	試験成績表を提出
			粗骨材のすりへり試験	JIS A 1121	当初及び材料が異なるごとに1回	35%以下	試験成績表を提出
			フィラーの粒度試験	JIS A 5008	当初及び材料が異なるごとに1回	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-3「アスファルト舗装の材料」8.2)を適用	試験成績表を提出
			フィラーの水分及び比重試験	JIS A 5008	当初及び材料が異なるごとに1回	JIS A 5008	試験成績表を提出

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
ア ス フ ァ ル ト 舗 装 工	表層及び基層（加熱ア スファルト混合物）	材 料	配合設計		当初及び材料が異なるごとに 1 回		耐流動用の配合を含む。
			現場配合設計		当初及び材料が異なるごとに 1 回		耐流動用の配合を含む。
			配合報告書	監督職員の承諾する方法	当初及び材料が異なるごとに 1 回		配合報告書を提出
			プライムコートの品質試験	JIS K 2208	搬入時	JIS K 2208	試験成績表を提出
			タックコートの品質試験	JIS K 2208 JEAAS-2020	搬入時	JIS K 2208 JEAAS-2020	試験成績表を提出
			水浸ホイールトラッキング試験	舗装調査・試験法便覧Ⅲ-2-1 による。試験条件：上面からの水の浸透を対象にした 場合	配合設計ごとに 2 枚/回	はく離面積率 5%以下	基本施設で交通解放をする 基層に再生加熱アスファルト混合物を使用する 時のみ実施する試験
			舗装調査・試験法便覧Ⅲ-2-1 による。試験条件：下面からの水の浸透を対象にした 場合	配合設計ごとに 2 枚/回	はく離面積率 5%以下	基本施設で交通解放をし ない基層に再生加熱アスファルト混合物を使用する 時のみ実施する試験	
	施 工	混合物の打込み温度測定（初期転圧前）	温度計による	トラック 1 台ごとに 1 回（転圧前に測定）	110℃以上	改質合材は別途、設計図 書にて規定	
		基準密度測定	舗装調査・試験法便覧Ⅲ-2-2 による	工事開始後、最初の 2 日間 の午前・午後の各 3 個のマ ーシャル供試体を作製（計 3×2×2=12 体）	基準密度は測定した密度 の平均値とし、監督職 員の 承 諾 を得る もの とする。	測定結果を提出	
		マーシャル安定度試験	舗装調査・試験法便覧Ⅲ-2-1 による	1 日ごとに 1 回、1 回につき 3 個のマ ーシャル供試 体を作製	共通仕様書 第5編 第5章 5-5-4-3 「アスファルト舗装の材 料」9. 10. を適用	試験成績表を提出	
		混合物の密度試験	舗装調査・試験法便覧Ⅲ-2-2 による	各層 4,000 m ² ごとに 1 回	基本施設の表層及び基層 は、基準密度の 98%以上。 道路及び駐車場の表層及 び 基 層 は、基 準 密 度 の 95%以上	再生加熱アスファルト混 合物の使用時は舗装再生 便覧を参考とする。	
		混合物の温度	監督職員の承諾する方法	ホットピンごと 1 日ごとに 1 回			
		計量目盛の検査		作業開始前に行う			
		骨材のふるい分け試験	JIS A 1102	ホットピンごと 1 日ごとに1 回	現場配合を決定したときのふるいを通るものの 質量百分率 の値に対して、2.36mm±8% 以内、 0.075 mm±3.5%以内		
	表層及び基層（アスファルト プラント） ※工事にあたり アスファルトプラントを設置する場合に適用	施 工	温度測定（アスファルト、骨材、混合物）	温度計による	アスファルトは、ケトル ごと 1 日ごとに 1 回、骨材は、ホットシュートにて 1日ごとに 1 回、混合物は、トラック 1 台ごとに 1 回（ミキサー排出時）	事前に監督職員に承諾を得た 温度に対し±25℃ かつ 185℃ 以下	再生加熱アスファルト混 合物の使用時は舗装再生 便覧を参考とする。
アスファルト抽出試験			舗装調査・試験法便覧Ⅲ-7-5 による、又は印字記 録による	1 日ごとに 1 回	規定の±0.3%以内	再生加熱アスファルト混 合物の使用時は舗装再生 便覧を参考とする。	

17. 飛行場標識工及び標識工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
飛行場標識工及び標識工	路面表示用塗料	材料		JIS K 5665	搬入時	JIS K 5665	試験成績表を提出
	ガラスビーズ	材料		JIS R 3301	搬入時	JIS R 3301	試験成績表を提出
	標示板	材料		JIS G 3131、JIS G 3141 JIS H 4000 JIS K 6718-1、JIS K 6718-2 JIS K 6744	搬入時	JIS G 3131、JIS G 3141 JIS H 4000 JIS K 6718-1、JIS K 6718-2 JIS K 6744	試験成績表を提出
	支柱	材料		JIS G3101、JIS G 3192 JIS G3444、 JIS G 3452	搬入時	JIS G 3101、JIS G 3192 JIS G 3444、JIS G 3452	試験成績表を提出
	鋼材	材料		JISG3101、JIS G3131 JIS G 3141 JIS H 4100	搬入時	JIS G 3101、JIS G 3131、JIS G 3141 JIS H 4100	試験成績表を提出

18. タイダウンリング工及びアースリング工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
アースリング工及びタイダウンリング工	タイダウンリング及びアースリング	材 料		JIS C 3105、JIS G 4303 JIS H 3100、JIS K 5665	搬入時	リング JIS G 4303 アース JIS C 3105 設置極板 JIS H 3100 標識 JIS K 5665	試験成績表を提出

19. 道路付属施設工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
道路付属施設工	防護柵	材料		JIS B1180、JIS B 1181 JISG3101、 JIS G3444、 JISG 3466、JIS G 3525	搬入時	共通仕様書 第5編 第6章 5-6-6-2 「材料」を適用する	試験成績表を提出
	縁石	材料		JIS A 5371	搬入時	JIS A 5371	
	アスカープ	材料	アスファルト混合物については、16. 「アスファルト舗装工」を適用する			アスファルト混合物については、16. 「アスファルト舗装工」を適用する	

20. 飛行場標識維持工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
飛行場標識維持工	路面表示用塗料	材 料		JIS K 5665	搬入時	JIS K 5665	試験成績表を提出
	ガラスビーズ	材 料		JIS R 3301	搬入時	JIS R 3301	試験成績表を提出

21. 区画線維持工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
維 区 持 画 工 線	路面表示用塗料	材 料		JIS K 5665	搬入時	JIS K 5665	試験成績表を提出
	ガラスビーズ	材 料		JIS R 3301	搬入時	JIS R 3301	試験成績表を提出

22. 植木手入れ工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
入 植 れ 木 工 手	施肥	材 料			搬入時		品質証明書による
	薬剤	材 料			搬入時		

23. 目地修繕工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
修 目 地 工	プライマー	材 料		製造会社の試験	搬入時		品質証明書による
	バックアップ材	材 料		製造会社の試験	搬入時		
	注入目地材	材 料		製造会社の試験	搬入時		

24. 塗装修繕工

工種	種 別	材料、施工別	試験（測定）項目	試験（測定）方法	試験（測定）頻度	規 格 値	摘 要
修 塗 装 工	塗料	材 料		JIS K 5600-1-1～9-3	搬入時		試験成績表を提出